

Zwaluw Elast-O-Rub®

Mastic polyvalent non reboucheur



Description du produit

Zwaluw Elast-O-Rub® est un mastic polyvalent non reboucheur à base de copolymères blocs styréniques (S-EB-S) qui durcit par évaporation des solvants en un caoutchouc plasto-élastique souple.

Avantages

- Adhère à la plupart des surfaces, même humides
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau ou synthétiques

Applications

Zwaluw Elast-O-Rub® a été conçu pour des réparations temporaires de joints et de fissures entre la pierre, le béton et le métal. Peut également être utilisé pour réparer des fuites dans des gouttières et d'autres travaux d'étanchéification.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Base		Synthetic rubber
Densité		0,95 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505	25 ± 5
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	3-5 minutes
Module à 100 %	N/mm2	0,5
Retrait		approximately 20%
Résistance à la température		-25°C to +100°C
Température des supports		+5°C to +40°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces

Température d'application : +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Elast-O-Rub® adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Paintability

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Translucide

Emballage

- Cartouches

Zwaluw Elast-O-Rub®

Mastic polyvalent non reboucheur

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 24 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et le site Bostik.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.