



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Profstop Universal

Mastic à base d'huile de lin pouvant être peint



Description du produit

Zwaluw Profstop Universal est un mastic de haute qualité pouvant être peint, à base d'huile de lin, de résines synthétiques et d'enduits.

Avantages

- Convient aux cadres de fenêtres en bois, en acier et en béton
- Peut être peint

Applications

Zwaluw Profstop Universal a été conçu pour le scellement et le jointoiement des vitrages simples ne dépassant pas 0,6 m2 dans des cadres de fenêtres en bois, en acier ou en béton.

Remarque :

Le temps de durcissement peut aller de plusieurs mois à un an. Pour les applications qui doivent être rapidement recouvertes de peinture, nous recommandons Zwaluw Monustop.

Précautions d'emploi - Recommandations

Fixer les vitres avec des chevilles, des agrafes ou des clavettes. La dimension du joint de Zwaluw Profstop Universal est au minimum de 10 x 10mm et au maximum de 25 x 25mm.

Information Supplémentaire

Consistance		Paste
Densité		2,1 g/ml
Formation de peau		2-4 months
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Température des supports		+5°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le verre isolant et le verre feuilleté

Préparations des surfaces

Température d'application : +5°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Profstop Universal adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Zwaluw Primer Universal. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Zwaluw Finisher pour lisser les joints. Les contre-feuillures doivent être préalablement traitées deux fois avec une sous-couche pour une adhérence optimale.

Paintability

Zwaluw Profstop Universal peut parfaitement être peint avec la plupart des peintures après durcissement complet. La formation d'une pellicule et le temps de durcissement dépendent des conditions ambiantes. Remarque : le temps de durcissement peut aller de plusieurs mois à un an. Pour les applications qui doivent être rapidement recouvertes de peinture, nous recommandons Zwaluw Monustop et si ce n'est pas peint, Zwaluw Silstop.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Blanc
- Naturel

Emballage

- Bocal
- Seau

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Profstop Universal

Mastic à base d'huile de lin pouvant être peint

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

04-05-2024
11:51:51
CEST