



# Den Braven

## Fiche Technique

### Zwaluw Montagefix 590

Colle PU de montage monocomposant puissant



#### Description du produit

Montagefix 590 est une colle polyuréthane de montage sans solvant de structure pâteuse (thixotrope) qui convient à une application verticale. L'adhésif durcit en réaction à l'humidité du support et de l'environnement et forme un raccordement solide, durable et résistant à l'eau. Utilisable en intérieur et en extérieur (D4).

#### Avantages

- Adhésif solide, durable et résistant à l'eau
- Convient à une application verticale
- Adhérence excellente sans apprêt sur la plupart des supports, même humides

#### Applications

Montagefix 590 a été développé pour le collage du bois, du métal, de la pierre, du béton, des matières plastiques et isolantes comme la mousse PU, la mousse PS, la laine de roche et la laine de verre.

#### Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer l'adhésif de la cartouche sur un côté. Placer les matériaux à coller ensemble dans le temps d'ouverture. Empêcher tout mouvement. Applications sur des panneaux Appliquer Montagefix 590 en perles de 6mm à 5cm du bord, espacées d'environ 20 à 40 cm. Appuyer immédiatement et fortement le panneau contre le mur. Un maintien peut être nécessaire pendant 24 heures maximum. Lattes, plinthes et autres applications Appliquer l'adhésif de manière égale en points ou bandes espacés de 20 cm. Le matériau doit être

appliqué avec un petit déplacement et une pression régulière. Appuyer ensuite fortement. En raison de la grande variété de surfaces, il est recommandé d'effectuer des essais. Pour de plus amples informations, consulter les bulletins techniques dans la base de connaissances sur notre site Web [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Information Supplémentaire

|                                        |                   |                |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| Base                                   |                   | Polyurethane   |
| Densité                                | ISO 1183-1        | 1,46 g/ml      |
| Formation de peau                      | @ +23°C/50% RH    | 7 minutes      |
| Résistance au cisaillement             | N/mm <sup>2</sup> | 12 MPa         |
| Résistance au gel pendant le transport |                   | Up to -15°C    |
| Résistance à la température            |                   | -30°C to +70°C |
| Taux d'application                     | @ Ø4 mm/3 bar     | 400 g/min      |
| Température des supports               |                   | +5°C to +40°C  |

*Ces valeurs sont typiques*

#### Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines)

#### Préparations des surfaces

Température d'application (s'applique à l'environnement et aux supports) : +5°C à +40°C. Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Enlever les particules des surfaces d'accrochage. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Pour un durcissement correct, il est nécessaire qu'un des supports soit poreux.

#### Peintable

#### Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.



Den Braven

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex  
T +33 344916868 | E

19-05-2024  
06:11:32  
MDT



# Den Braven

## Fiche Technique

### Zwaluw Montagefix 590

Colle PU de montage monocomposant puissant

#### Couleur(s)

- Beige Clair

#### Emballage

- Cartouches

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail*

*Produit.*

#### Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

#### Certifications

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | A+ (Eurofins ISO 16000)<br>EN 204 D4 |
|--|--------------------------------------|

#### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

#### Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

#### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex  
T +33 344916868 | E

19-05-2024  
06:11:32  
MDT