



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Montagefix 580

Colle PU gel translucide



Description du produit

Montagefix 580 est une colle polyuréthane Gel thixotrope utilisable en intérieur et en extérieur (D4).

Avantages

- Translucide
- Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment tels que bois, aggloméré, multiplex, PVC rigide, pierres, béton, faïence, métaux, matériaux d'isolation
- Prise rapide
- Spatulable
- Non tachant, non corrosif et non coulant
- Gonfle légèrement durant son séchage, ce qui permet d'assurer un contact optimal entre les pièces à assembler

Applications

Montage d'huissieries en bois collages en construction et menuiserie renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC. Assemblage de panneaux de coffrage, collage d'éléments décoratifs, de plinthes, panneaux, chambranles, seuils et moulures. Collage de panneaux sandwich et de matériaux d'isolation.

Précautions d'emploi - Recommandations

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux et porter des vêtements de protection. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20cm

sur une face. Eventuellement étendre la colle à la spatule dentée. Positionner les pièces par glissement dans les 7 min suivant l'encollage.

Information Supplémentaire

Base		Polyurethane
Densité	ISO 1183-1	1,12 g/ml
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	± 7 minutes
Résistance au cisaillement	ISO 4587	± 12 N/mm2
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-30°C to +80°C
Temps ouvert	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Température des supports		+5°C to +40°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Jaunissement de la colle peut être observé en cas d'exposition aux U.V.

Préparations des surfaces

Sur surfaces propres, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables. Eventuellement dégraisser au ZWALUW FIRST 1. Légèrement humidifier la colle, ou un des supports, en cas de collage de matériaux non poreux. Presser fortement ou étayer les pièces à encoller.

Peintable

Nettoyage

Mastic frais: White Spirit Mastic réticulé : Mécaniquement Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse.

Couleur(s)

- Transparent



Den Braven

Fiche Technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Montagefix 580

Colle PU gel translucide

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

	A+ (Eurofins ISO 16000) SKH EN 204 D4 WATT 91 KOMO 32985
--	--

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.