



Den Braven

Fiche Technique

Den Braven Adhésif en Spray

Pour tous les petits problèmes de collage



Description du produit

Adhésif en Spray est une colle polyvalente et de haute qualité basée sur les solvants et du caoutchouc synthétique.

Avantages

- Propre, mise en œuvre rapide et facile
- Adhésion instantanée
- Applications diversifiés
- Tête de pulvérisation réglable

Applications

Pour les petites applications dans les domaines véhicules, modélisme, bricolage, décoration, loisir et ménage. Peut-être utilisé pour papier, carton, bois, contre plaqué, liège, cuir, textile, mousse souple, (p.e. moltoprène), mousse dure (p.e. XPS & EPS), caoutchouc, caoutchouc mousse, et film plastique (à l'exception du PVC et du polyéthylène).

Précautions d'emploi - Recommandations

Agiter intensément avant l'application. Les surfaces à coller doivent être exemptes de graisse et de poussière et doivent être rendues rugueuses (la poussière de meulage doit être enlevée!). Pour les supports absorbants (bois, feutre, etc.), le taux d'application doit être augmenté. Distance de pulvérisation d'environ 20-25 cm. Pour le collage par contact, l'adhésif doit être appliqué séparément sur les deux parties. Selon la température ambiante et l'épaisseur de la couche, l'adhésif doit sécher pendant 5 à 15 minutes. Ensuite, les pièces sont assemblées et pressées. Une correction ultérieure n'est guère possible. Pour l'assemblage, les deux pièces sont également fournies séparément avec de l'adhésif. Après un court temps d'évaporation, les pièces sont assemblées avec un adhésif encore humide. Les corrections sont là, en fonction des propriétés du

matériau, pour une durée encore plus longue possible. La liaison doit rester déchargée jusqu'à ce que l'adhésif soit complètement collé (environ 24 heures). Pour éviter un éventuel blocage de la buse, tournez la boîte après utilisation et vaporiser jusqu'à ce que plus aucun adhésif ne fuit la buse. Remarque: L'adéquation de l'adhésif, en conjonction avec les différents substrats doit être clarifiée par des tests préliminaires.

Information Supplémentaire

Base	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Résistance à la température_c	-25°C to +45°C
Température des supports	+5°C to +35°C
Vitesse de réticulation	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse et de restes de colle.

Nettoyage

Couleur(s)

- Sans couleur



Den Braven

Fiche Technique

Den Braven Adhésif en Spray

Pour tous les petits problèmes de collage

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex
T +33 344916868 | E

03-05-2024
22:59:04
CEST