



Den Braven

## Fiche Technique



Better results through knowledge

### Den Braven Laque Noire

Laque avec une résistance élevée à l'usure pour protéger les surfaces métalliques exposées aux intempéries



#### Description du produit

Laque Noire mate est une laque de haute qualité à base de résine acrylique à séchage rapide. Laque polyvalente pour les voitures, les motos, le bricolage et le ménage. Zwaluw Laque noire mate est une laque spéciale et robuste pour la protection des surfaces métalliques exposées aux intempéries. L'effet laque spéciale assure également une apparence sportive de la voiture qui est non seulement décorative mais favorise également l'embellissement des surfaces rongées par les intempéries.

#### Avantages

- Adhère à la sous-couche en métal, bois, béton, polyester, laqué ou mis à la terre
- Protège contre la rouille et la pierre
- Est résistant aux intempéries
- Simple d'utilisation et très économique
- Séchage rapide

#### Applications

Adhère sur le métal, bois, béton, polyester et les surfaces vernies ou prétraitées.

#### Précautions d'emploi - Recommandations

Condition optimale d'utilisation: entre +15 et +25°C. Dérouiller et dépolvoiser le support. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant env. 2 minutes jusqu'à ce que le bruit des billes de mélange soit audible. Ensuite pulvériser "en croix" d'une distance de 25 à 30 cm en couches d'épaisseur uniformes. Sec à la poussière: après 15 min. Sec au toucher: après 30 min. Durci: après 24 heures.

#### Information Supplémentaire

|  |                   |
|--|-------------------|
| Base                                   | Nitro-combi resin |
| Densité                                | 0.771             |
| Pression à 20c bar                     | 3,8 bar           |
| Pression à 50c bar                     | 7,4 bar           |
| Résistance au gel pendant le transport | Up to -15°C       |
| Résistance à la température_c          | -25°C to +80°C    |
| Sec au toucher                         | 15-20 minutes     |
| Sec au toucher min                     | 35-40 minutes     |
| Taux d'extrusion gs                    | 1,5               |
| Temps de formation de peau_m           | 30                |
| Température des supports               | +16°C to +25°C    |
| Teneur en matières solides             | 12.1              |
| Vitesse de réticulation                | 24 h              |

*Ces valeurs sont typiques*

#### Restrictions

#### Préparations des surfaces

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, de rouille et de particules lâches. Si nécessaire, utiliser un apprêt de rouille comme revêtement de base.

#### Nettoyage

Les surfaces doivent être propres et sèches et exemptes de graisse, de rouille et de particules non-adhérentes. Utiliser un primaire antirouille comme couche d'apprêt.

#### Couleur(s)

- Noir Mat

#### Emballage

- Boîte



Den Braven

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex  
T +33 344916868 | E

14-05-2024  
20:55:14  
MDT



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Fiche Technique

### Den Braven Laque Noire

Laque avec une résistance élevée à l'usure pour protéger les surfaces métalliques exposées aux intempéries

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail*

*Produit.*

### Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

### Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.