



Den Braven

Tehnički list

Den Braven PU Pištoljska pjena Maxi

Profesionalna poliuretanska pjena visoke izdašnosti



Opis proizvoda

Den Braven PU Pištoljska pjena Maxi je jednokomponentna, izolacijska i građevinska pjena za brtvljenje građevinskih elemenata. Den Braven Maxi-Gunfoam stvrdnjava uz prisutnost vlage iz zraka i iz građevinskog materijala.

Prednosti

- Visokokvalitetna profesionalan PU Pjena
- Visoke izdašnosti

Primjena

Den Braven PU Pištoljska pjena Maxi se primjenjuje za spojeve između razdvojenih zidova, stropova i podova. Kružni spojevi oko prozora i dovratnika. Općenito Den Braven PU Pištoljska pjena Maxi pjena izvrsno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pjena, kruta PU pjena i PVC.

Upute za uporabu

Temperatura kanistera: +5°C do +30°C (preporuka od +15°C do +25°C) Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge): od +5°C to +35°C (preporuka od +15°C do +25°C) Kanister držite s ventilom okrenutim prema gore te na kanister pričvrstite pištolj za nanošenje s NBS navojem. Preporuka je da to bude Zwaluw NBS Gold (vidi upute na kutiji pištolja). Prije primjene snažno protresti kanister (barem 20 puta). Okrenuti kanister naopako te nanijeti pjenu. Za regulaciju nanošenja (protoka) pjene otpustiti ventil sa stražnje strane ručke. Šuplinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene

vlažnosti pjenu lagano poprskati s vodom. Pjena će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira koristiti držače razmaka i klinove za fiksiranje okvira na mjestu oko 24 sata, sve dok se pjena potpuno ne stvrdne. Zaštitite oči te nosite rukavice i radno odijelo. Podne obloge i namještaj prekriti papirom ili plastičnom folijom. Spojeve šire i dublje od 4 cm treba popuniti u više slojeva. Čekanje između nanošenja slojeva iznosi 15 do 30 minuta. Prije svakog nanošenja lagano poprskati vodom. Primjenjivati samo u dobro ventiliranim prostorima. Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne bušiti niti paliti čak ni nakon uporabe. Sadrži zapaljive potisne plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Čuvati odvojeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Za više informacija pogledati Tehničke bilten u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com

Stvaranje kožice

Baza		Polyurethane
Dimenzionalna stabilnost	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Gustoća		15-20 kg/m³
Otpornost na temperature		-40°C to +90°C
Ponašanje kod požara		B3
Temperatura primjene		+5°C to +35°C
Toplinska vodljivost		30-35 mW/m.K
Ukupni prinos pjene	EN 17333-1	870ml = 60-65 litres
Vrijeme lijepljenja	EN 17333-3	6-10 minutes
Vrijeme rezanja	EN 17333-3	15-35 minutes
Vrijeme stvrdnjavanja		60-80 minutes
Zatvorene stanice		± 70%

To su tipične vrijednosti



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
22:03:38
MDT



Den Braven

Tehnički list

Den Braven PU Pištoljska pjena Maxi

Profesionalna poliuretanska pjena visoke izdašnosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano vođeno opterećenje i za punjenje / ubrizgavanje velikih, šupljih prostora gdje nedostatak vlage nije dostupan

Površinske pripreme i završna obrada

Podloge moraju biti čvrste, čiste, bez ulja i masti. Lagano navlažite podlogu sa raspršivačem. Kod niskih temperatura, ostaviti pjenu barem jedan sat prije upotrebe na toplom ili na sobnoj temperaturi. Zašarafiti limenku na pištolj sa NBS navojem, po mogućnosti NBS M gold. Prije primjene snažno protresite limenku (barem 20 puta). Zaštitite oči i nosite rukavice i radno odijelo. Prekriti tapiseriju, podne obloge i namještaj sa papirom ili plastičnom folijom. Svježa se pjena može izravno odstraniti sa Universal PU-Cleaner čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

Bojivo

Može se bojati ili prekriti s brtvilom/žbukom kada je u potpunosti suha.

Čišćenje

Svježa pjena se može izravno ukloniti sa Zwaluw Universal PU-Cleaner. Nakon stvrdnjavanja, višak pjene može se odstraniti nožem ili špatulom, a površina pjene se može obraditi.

Boje

- Zelena

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi svu potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
22:03:38
MDT