



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Purfoam-2C Rapid

Brzostvrdnjavajuća 2-komponentna montažna i izolacijska pjena



Opis proizvoda

Den Braven Purfoam-2C Rapid je 2-komponentna montažna i izolacijska poliuretanska pjena koja brzo stvrdnjava, visoke dimenzionalne stabilnosti koja stvrdnjava bez utjecaja vlage i debljine sloja.

Prednosti

- Izvrsno prijanjanje na beton, zidove, drvo i mnoge plastične mase
- Izvrsna svojstva postojanosti na toplinu i smanjenje buke
- Za zapunjavanje šupljina s nedovoljnom prisutnosti vlage

Primjena

Den Braven Purfoam-2C Rapid je razvijen za popunjavanje spojeva kod okvira prozora i vrata. Zbog svojih termičkih svojstava i 2-komponentni sustav Den Braven Purfoam-2C Rapid se također može koristiti za spojeve s nedovoljnim pristupom vlage. Općenito Den Braven Purfoam-2C Rapid izvršno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastične mase kao što su EPS (ekspandirani polistiren) i XPS (ekstrudirani polistiren), tvrda PU pjena i uPVC.

Upute za uporabu

Temperatura doze: +15°C do +25°C Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge): +10°C do +35°C Pri nižim temperaturama ili kod širih spojeva, ostavite pjenu da miruje 1 do 2 minute nakon otvaranja a prije nanošenja, Zaokrenite disk na dnu kanistera 6 puta te snažno protresite kanister barem 20 puta. Kanister se mora nakon

otvaranja koristiti odmah unutar navedenog vremena. Nakon otvaranja Purfoam-2C Fast se zagrijava (opasnost od prskanja!). Ukloniti čep te na kanister pričvrstiti slamku i jako protresti. Okrenite kanister naopako te pjenu nanosite pomoću ručke. Pjena mora biti ravnomjerno obojena. U slučaju neravnomjernosti boje ponovno protresite kanister. Nakon primjene vratne i prozorske okvire držite poduprte najmanje 3 sata kako bi se Purfoam-2C Fast mogao stvrdnuti. Prekriti pod i namještaj s papirom ili plastičnom folijom. Primjenjivati samo u dobro ventiliranim prostorima. Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne probijati niti spaljivati čak niti nakon upotrebe. Sadrži zapaljive plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Držati daleko od izvora paljenja. Ne pušiti. Za više informacija pogledati Tehničke bilten u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com

Stvaranje kožice

Baza		Polyurethane
Gustoća		30-35 kg/m ³
Otpornost na temperature		-40°C to +90°C
Ponašanje kod požara		B2
Temperatura primjene		+10°C to +35°C
Toplinska vodljivost		30-35 mW/m.K
Ukupni prinos pjene	EN 17333-1	400 ml = 10 liter
Vrijeme lijepljenja	EN 17333-3	6 minutes
Vrijeme rezanja	EN 17333-3	10 minutes
Vrijeme stvrdnjavanja		30-40 minutes
Zatvorene stanice		± 70%

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano vodeno opterećenje i za punjenje / ubrizgavanje velikih, šupljih prostora gdje nedostatak vlage nije dostupan



Den Braven

Tehnički list

Den Braven Purfoam-2C Rapid

Brzostvrdnjavajuća 2-komponentna montažna i izolacijska pjena

Površinske pripreme i završna obrada

Podloge moraju biti čiste, bez prašine, ulja i masnoća. Važno je prije korištenja lagano navlažiti podloge jer to poboljšava prijanjanje kao i konačnu staničnu strukturu pjene.

Bojivo

Može se obojiti ili pokriti brtvilom/žbukom nakon što se potpuno osuši.

Čišćenje

Svježa pjena se može izravno ukloniti sa Zwaluw Universal PU-Cleaner. Nakon stvrdnjavanja, višak pjene može se odstraniti nožem ili špahtlom, a površina pjene se može obraditi.

Boje

- Zelena

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

08-05-2024
23:38:22
MDT