



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Hybriseal Façade

Niskomodularno, hibridno brtvilo i ljepilo



Opis proizvoda

Zwaluw Hybriseal Façade je svestrano, niskomodularno, jednokomponentno hibridno brtvilo za brtvljenje građevinskih spojeva.

Prednosti

- Izvrsno prijanjanje bez primera na većinu građevinskih površina
- Niskomodularno
- Neutralno sušenje, gotovo bez mirisa
- Ne sadrži izocijanate, otapala i silikone
- Bez skupljanja i mjehurića
- Izvrsna otpornost na UV zračenja, vodu i vremenske utjecaje
- Trajno elastično
- Visoka mehanička otpornost

Primjena

Zwaluw Hybriseal Façade se primjenjuje za dilatacijsko i spojno brtvljenje betona, cigle, perimetrično punktiranje i brtvljenje nestrukturalnih fasada. Općenito Zwaluw Hybriseal Façade ima svojstvo dobrog prijanjanja i bez primera na beton, ciglu, lakirano drvo, staklo, ostakljene podloge, aluminij, čelik, nehrđajući čelik, plastike kao poliester i većinu PVC-a.

Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje susjednih građevinskih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja sa širinom spoja do 10 mm je 1:1, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, omjer je 1:2 sa minimalnom dubinom od barem 10 mm i maksimalno 15 mm.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,45 N/mm ²
Baza		SPUR
Gustoća	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-30°C to +70°C
Pomjeranje spoja		25%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504	1,3 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 3 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	25
Skupljanje	ISO 8339	600%
Stopa primjene	Ø4 mm/3 bar	120 g/min
Stvaranje kože	@ +23°C/50% RH	90 minutes
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za pomične spojeve. Nije prikladno za spojeve ostakljenja, prirodnog kamena i zrcala
- Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni)



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
10:51:33
CEST



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Hybriseal Façade

Niskomodularno, hibridno brtvilo i ljepilo

Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Hybriseal Façade vidi Zdravstveni & sigurnosni list. Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Temeljito očistite podloge sa Zwaluw Cleaner čistačem. Nanesite Zwaluw Hybriseal Façade sa profesionalnim pištoljem za brtvljenje.

Bojivo

Zwaluw Hybriseal® Façade je savršeno bojivo bojama na bazi vode i 2-komponentnim bojama. Sintetičke boje se suše sporije. Preporučuje se testiranje kompatibilnosti s bojom prije primjene. Za optimalni rezultat preporučujemo bojanje nekoliko dana nakon primjene.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- crna
- Svjetlo bež
- beton siva
- tamna bež
- Bijela

Pakiranje

- Kobasica

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 15 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
	EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM ASTM C1248 non-staining ASTM C920 S-NS-C50-Nt-T1-M-A-G
	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation
	SNJF Façade 25E

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
10:51:33
CEST