



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Roofplast®

Jednokomponentno, bitumensko brtvilo



Opis proizvoda

Zwaluw Roofplast® je jednokomponentno brtvilo na bazi bitumena. Zwaluw Roofplast® isparavanjem otpala stvrdnjava u plastičnu brtvu.

Prednosti

- Popunjavanje pukotina, spojeva i rupa na krovovima i olucima
- Pogodno za bitumenske površine
- Prianja na vlažne podloge

Primjena

Zwaluw Roofplast® se primjenjuje za brtvljenje spojeva otporni na vremenske prilike i brtvljenje oko cijevi. Ljepljenje šindre, za izvođenje hitnih popravaka na krovovima, žlijebovima, dimnjacima itd.

Upute za uporabu

Stvaranje kože

Baza		Bitumen
Gustoća		1,30 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-20°C to +80°C
Protok	ISO 7390	< 3 mm
Stvaranje kože	@23°C/50% RH	> 15 hours
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Čvrst sadržaj		85%

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Površinu očistiti s Zwaluw Cleaner. Podloga se čisti od labavih čestica. Neporozne površine ne zahtijevaju potpuno suhu površinu. Uvijek testirati prije primjene.

Čišćenje

Neosušeni materijal i pribor može se očistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo odstraniti mehanički. Ruke se čiste s Zwaluw maramicama.

Boje

- crna

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Tehnički list

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Roofplast®

Jednokomponentno, bitumensko brtvilo

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C and +25°C u hladu. Vijek trajanja Zwaluw Roofplast® je 12 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

18-05-2024
10:17:41
CEST