



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw PU-Constructiontix Super Super brzo prozirno poliuretansko ljepilo



Opis proizvoda

Zwaluw PU-Constructiontix Super je brzo sušeće, prozirno poliuretansko ljepilo sa pastoznom (tikotropnom) strukturom, što omogućuje vertikalnu primjenu ljepila. Ljepilo stvrdnjava reakcijom sa vlagom sa podloge te oblikuje jaki, izdržljivi, vodootporni spoj. Ovisno o sastavu vlage podloge, ljepilo se može lagano pjeniti tijekom stvrdnjavanja, te daje ljepilu svojstvo zapunjavanja praznina. Stvaranje pjene ljepila kao rezultat nedovoljnog pritiska ili nedostatne prilagodbe dovodi do smanjenja krajnje čvrstoće.

Prednosti

- Brzo sušeće
- Izvrsna svojstva popunjavanja praznina
- Vodootpornost (D4)
- Visoka vlačna čvrstoća
- Prikladno za lijepljenje drveta, metala, betona, plastike i izolacijskih materijala

Primjena

Zwaluw PU-Constructietix Super se primjenjuje za lijepljenje drveta, metala, kamena, betona, plastike i izolacijskog materijala kao što je PU pjena, PS pjena, kamena vuna i staklena vuna. Prikladno za vanjske češljaste/zupčaste spojeve.

Upute za uporabu

Nanijeti ljepilo iz kartuše na jedno stranu. Povezati materijale za vrijeme sušenja. Spriječiti bilo kakva pomjeranja. Primjena na panele Nanesite Zwaluw PU-Constructiontix Super u 6 mm kapljicama, 5 cm od ruba i u približnom razmaku od 20 do 40 cm. Odmah čvrsto pritisnite panel na zid. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata. Letvice, podnošci i ostale primjene Nanesite ljepilo ravnomjerno u točkama ili prugama u razmaku od 20 cm. Materijal se mora pozicionirati laganim pomicanjem i jednakomjernim pritiskom. Na kraju čvrsto pritisnite. Možda će biti potrebni podupirači do 24 sata. Zbog velike raznolikosti podloga, savjetujemo testiranje. Molimo obratite se našoj tehničkoj službi u slučaju daljnjih upita. Stvaranje pjene kod ljepila kao rezultat nedovoljnog pritiska ili nedovoljnog uklapanja dovodi do smanjenja krajnje snage.

Stvaranje kože

Baza		Polyurethane
Gustoća	ISO 1183-1	1,12 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-30°C to +80°C
Otvoreno vrijeme	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Pomične čvrstoće	ISO 4587	± 12 N/mm2
Stvaranje kože	@ +23°C/50% RH	± 7 minutes
Temperatura primjene		+5°C to +40°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Žuta može doći ako je ljepilo izloženo UV svjetlu

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge): +5°C do +40°C. Površine moraju biti čiste, suhe, bez ulja i masti. Odstranite labave čestice s podloge. Uvijek testirajte svojstvo pranja prije nanošenja. Za pravilo stvrdnjavanje potrebno je da je jedna od podloga porozna.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

21-05-2024
16:21:47
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw PU-Constructiontix Super

Super brzo prozirno poliuretansko ljepilo

Bojivo

Čišćenje

Neosušeni materijal i alat može se očistiti s Zwaluw Cleaner.

Osušeni materijal može se odstraniti samo mehanički. Ruke se mogu čistiti s Zwaluw Maramicama.

Boje

- prozirna

Pakiranje

- Boca

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Ako se skladištiti na hladnom i suhom mjestu, u neotvorenom originalnom pakiranju, između +5°C i +25°C, traje do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Certifikati

	A+ (Eurofins ISO 16000) SKH EN 204 D4 WATT 91 KOMO 32985
--	--

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

21-05-2024
16:21:47
MDT