



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akрил Exterior+

Visokokvalitetno akrilno disperzivno punilo, mogućnost brušenja i bojanja



Opis proizvoda

Zwaluw Akрил Exterior+ je visokokvalitetno akrilno brtvilo, sa svojstvom brze otpornosti na kišu nakon primjene. Nakon nanošenja proizvod oblikuje mekanu plasto-elastičnu gumu isparavanjem vode iz brtvila.

Prednosti

- Nakon nanošenja brza otpornost na kišu
- Prikladno za uporabu na vanjskom prostoru
- Visoka prekidna čvrstoća i pomičnost
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

Primjena

Zwaluw Akрил Exterior+ je posebno razvijen za spojne zglobove drvenih i metalnih prozorskih okvira i betona te opeke za primjenu u otvorenom i zatvorenom prostoru. Spojni zglobovi između prozorskih klupčica, stepenica, zidova, limova, pragova, panela, porobetona, gips ploča i opeke. Brtvilo ima svojstvo brze otpornosti na kišu nakon nanošenja, te su neznatna ograničenja primjene s obzirom na vremenske prilike.

Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje graničnih susjednih elemenata. Dubina spoja bi uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm. Za kompletan pregled, vidi tehnički list TB 122013.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Baza		Acrylic dispersion
Gustoća		1,57 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-20°C to +75°C
Pomjeranje spoja		12,5%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504	0,10 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	10
Skupljanje	DIN 53505/ ISO 868	500%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	500 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Iako je proizvod otporan na kišu, tijekom izlječenja neće izdržati teške kiše i tuče



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

15-05-2024
02:03:33
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akрил Exterior+

Visokokvalitetno akrilno disperzivno punilo, mogućnost brušenja i bojanja

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Akрил Exterior+ i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

Bojivo

Zwaluw Akрил Exterior+ je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Tijekom stvrdnjavanja, proizvod će kalirati što može prouzročiti pucanje boje. Izvrсна obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
---	-----------------------------

	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi svo potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.