



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akрил Wet on Wet

Akrilno brtvilo bojivo odmah



Opis proizvoda

Zwaluw Akрил Wet on Wet je visokokvalitetno plasto-elastično akrilno brtvilo posebno razvijeno za prebojavanje "mokro na mokro" bojama na vodenoj i alkidnoj bazi, kratko nakon primjene proizvoda. Sadrži UCA tehnologiju za izvrsnu kompatibilnost s bojama na bazi vode i alkidnim bojama. Akрил Wet on Wet ne mijenja boju površinskog sloja, sprječava pucanje i ostaje fleksibilan nakon sušenja.

Prednosti

- Bojivo mokro na mokro, kratko nakon primjene,
- sa vodenim i sintetičkim bojama
- Površinska boja ostaje postojana
- Sprječava pucanje
- Izvrsna prionjivost bez predpremaza
- Gotovo bez mirisa
- Jednostavan za nanošenje i čišćenje
- Ne nagriza metale

Primjena

Upute za uporabu

Spojevi ispravnih dimenzija mogu preuzeti pomake između susjednih građevinskih materijala. Dubina spoja i njegova širina moraju biti uvijek u točnom međusobnom odnosu. Opće je pravilo da odnos dubine spoja i njegove širine kod spojeva širine do 10 mm iznosi 1:1,

pri čemu minimalna širina i dubina spoja iznosi 5 mm. Kod spojeva širih od 10 mm, dubina spoja iznosi njegova širina podijeljeno sa 3 plus 6 mm. Za više podataka pogledati u Tehnički bilten - Dimenzije spojeva u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,52 N/mm ²
Baza		Acrylic dispersion
Gustoća	ISO 1183-1	0,71 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-20°C to +75°C
Prekidna čvrstoća	DIN 53504	0,52 N/mm ²
Protok	ISO 7390	1 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505 / ISO 868	33
Skupljanje	DIN 53505/ ISO 868	132%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Stopa zapaljivosti		Class E
Stvaranje kože	DBTM 16	2 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene od +5°C do +40°C (odnosi se na okoliš i na podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suhe, bez masnoća i prašine. Podloga se treba očisti od labavih i slobodnih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

15-05-2024
07:05:55
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akрил Wet on Wet

Akrilno brtvilo bojivo odmah

podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac i slično, prvo se nanosi primer (predpremaz) s mješavinom 1 udio Zwaluw Acryl Wet on Wet i 2 udjela vode. Prije primjene ispitati prijanjanje. Završna obrada i zaglađivanje s vodom.

Bojivo

Zwaluw Akрил Wet on Wet se može ubrzo nakon primjene na manjim spojevima bojati bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Kod širih spojeva može pri skupljanju brtvila doći do pucanja boje. Prije primjene preporučuje se ispitati kompatibilnost s bojom.

Čišćenje

Alat se nakon uporabe pere vodom. Ruke se mogu očistiti Zwaluw maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	Emicode EC1 Plus
	M1

	EN 15651-1: F-INT
	A+ French VOC Regulation

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi svo potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

15-05-2024
07:05:55
MDT