



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Clearsil

Kristalno bistar silikon s acetoksi stvrdnjivačem



Opis proizvoda

Zwaluw Silikon Clearsil je kristalno bistro silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem, koje stvrdnjuje u prisutnosti vlage i oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

Prednosti

- Kristalno bistar
- Ljepilo i brtvilo
- Dobra mehanička svojstva

Primjena

Zwaluw Silikon Clearsil je posebno razvijen za ljepljenje i brtvljenje konstrukcija od punog stakla (1) kao što su vitrine.

Napomena (1)

Kompatibilnost sa rubnim brtvilima izolacijskog stakla se ne jamči, jer sastav brtvila za rubove izolacijskog stakla može biti drugačiji ili promijenjen od strane proizvođača izolacijskog stakla. Savjeti vezani uz kompatibilnost brtvila za ostakljenja te za rubno brtvljenje izolacijskog stakla temelje se na iskustvu i stoga nema jamstva.

Upute za uporabu

Pri primjeni Zwaluw Silikon Clearsil treba uzeti u obzir skupljanje od 30%. Kao rezultat toga, javlja se naprezanje na podlozi. Zatražite savjet unaprijed. Molimo kontaktirajte našu tehničku službu za daljnje informacije.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Baza		Acetoxi
Gustoća	ISO 1183-1	0,95 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +180°C
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,50 N/mm ²
Protok	ISO 7390	<2mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	12
Skupljanje	DIN 53504 S2	800%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	200 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za primjenu na beton, mramor, olovo, bakar i pocinčanog čelika
- Nije pogodan za akvarije i terarijima

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Silikon Clearsill ima svojstvo savršenog prianjanja bez primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prianjanja prije primjene. Primijenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

14-05-2024
09:04:20
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Clearsil

Kristalno bistar silikon s acetoksi stvrdnjivačem

Bojivo

Zwaluw Silikon Clearsil nije obojiv. Preporučuje se prekrivanje rubova spoja samoljepljivom trakom da bi spriječili onečišćenje silikonom površina koje treba obojiti.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- prozirna

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Certifikati

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC
	A+ French VOC Regulation

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

14-05-2024
09:04:20
MDT