



Tehnički list

Zwaluw Super Adhesive

Brzo super ljepilo



Stvaranje kožice

Baza	Cyano-acrylic
Gustoća	1,05 g/ml
Otvoreno vrijeme	0-3 seconds
Prekidna čvrstoća	10 N/mm ²
Temperatura primjene	+5°C to +30°C
Viskoznost	120 mPas
Vrijeme stvrdnjavanja	3-30 seconds

To su tipične vrijednosti

Opis proizvoda

Zwaluw Super Adhesive je tekuće, brzo sušeće, ljepilo na bazi cijanoakrilata. Ljepilo stvrdnjava uz prisutnost vlage.

Prednosti

- Stvrdnjava u roku nekoliko sekunda
- Za lijepljenje gume, stakla, metala i plastike

Primjena

Zwaluw Super Adhesive se primjenjuje za lijepljenje gumenih O-prstena, stakla, metala i plastike. Za lijepljenje kod modeliranja, lijepljenje nakita i ornamenata. Za lijepljenje gumenih profila u sustavima ostakljenja.

Upute za uporabu

Površine koje će se lijepiti, moraju se dobro podesiti. Nanesite ljepilo na jednu stranu, izravno iz plastične bočice i sastavite dijelove pod pritiskom držeći 5 sekundi. Sloj ljepila mora biti tanak za dobro prijanje. Ne nanosite ljepilo u prekomjernim količinama. Pripazite da ljepilo ne dođe u kontakt sa očima ili kožom. Preporučujemo testiranje prijanja prije primjene.

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene: +5°C do +30°C (odnosi se na okolinu i površine) Podloge moraju biti glatke, čiste, suhe i bez masti. Prije primjene Zwaluw Super Adhesive vidi Zdravstveni & sigurnosni list.

Čišćenje

Nakon dodira s kožom odmah oprati s mlakom vodom i sapunom i temeljito isprati.

Boje

- prozirna

Pakiranje

- Boca

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnički list

Zwaluw Super Adhesive

Brzo super ljepilo

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.