



# Den Braven

## Tehnički list

### Den Braven PU-pjena MAXI B3

Profesionalna poliuretanska pjena visoke izdašnosti



#### Opis proizvoda

Den Braven PU-pjena MAXI B3 je jednokomponentna, izolacijska i građevinska pjena za brtvljenje građevinskih elemenata. Zwaluw PU-pjena MAXI B3 stvrdnjava uz prisutnost vlage iz zraka i iz građevinskog materijala.

#### Prednosti

- Visokokvalitetna, profesionalna PU pjena
- Primjena tijekom cijele godine

#### Primjena

Zwaluw PU-pjena MAXI B3 se primjenjuje za spojeve između razdjelnih zidova, stropova i podova. Kružni spojevi oko prozora i dovratnika. Općenito Zwaluw Maxi-PU-Foamall seasons pjena izvrsno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pjena, kruta PU pjena i PVC.

#### Upute za uporabu

Temperatura kanistra: +5°C do +30°C (preporuka od +15°C do +25°C) Temperatura primjene (odnosi se na okoliš i na podloge): od +5°C to +35°C (preporuka od +15°C do +25°C) Kanister držati s ventilom okrenutim prema gore te na kanister pričvrstiti pištolj za nanošenje s NBS navojem. Preporuka je da to bude Zwaluw NBS Gold (vidi upute na kutiji pištolja). Prije primjene snažno protresti kanister (barem 20 puta). Okrenuti kanister naopako te nanijeti pjenu. Za regulaciju nanošenja (protoka) pjene otpustiti ventil sa stražnje strane ručke. Šuplinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene vlažnosti pjenu lagano poprskati s vodom. Pjena će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira koristiti držače razmaka i klinove za fiksiranje okvira na mjestu oko 24 sata, sve dok se pjena potpuno ne stvrdne. Zaštititi oči, nositi rukavice i zaštitnu opremu. Podne obloge i namještaj prekriti papirom ili plastičnom folijom. Spojeve šire i dublje od 4 cm treba popuniti u više slojeva. Čekanje između nanošenja slojeva iznosi 15 do 30 minuta. Prije svakog nanošenja lagano poprskati vodom. Primjenjivati samo u

dobro ventiliranim prostorima. Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne bušiti niti paliti čak ni nakon uporabe. Sadrži zapaljive potisne plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Čuvati odvojeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Za više informacija pogledati Tehničke bilten u Bazi znanja na našoj web stranici [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)

#### Stvaranje kože

|                          |            |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Baza                     |            | Polyurethane         |
| Gustoća                  |            | 20-30 kg/m³          |
| Otpornost na temperature |            | -40°C to +90°C       |
| Ponašanje kod požara     |            | B3                   |
| Temperatura primjene     |            | +5°C to +35°C        |
| Toplinska vodljivost     |            | 30-35 mW/m.K         |
| Ukupni prinos pjene      | EN 17333-1 | 750 ml = 30-35 liter |
| Vrijeme lijepljenja      | EN 17333-3 | 10-15 minutes        |
| Vrijeme rezanja          | EN 17333-3 | 60-80 minutes        |
| Vrijeme stvrdnjavanja    |            | 100-120 minutes      |
| Zatvorene stanice        |            | ± 70%                |

*To su tipične vrijednosti*

#### Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano vodeno opterećenje i za punjenje / ubrizgavanje velikih, šupljih prostora gdje nedostatak vlage nije dostupan

#### Površinske pripreme i završna obrada

Podloge moraju biti čvrste, čiste, bez ulja i masti. Lagano navlažite podlogu sa raspršivačem. Kod niskih temperatura, ostaviti pjenu barem jedan sat prije upotrebe na toplom ili na sobnoj temperaturi. Odstranite čep i zašarafite brizgalicu za raspršivanje na vrh kanistera. Prije primjene snažno protresite limenku (barem 20 puta). Zaštitite oči i nosite rukavice i radno odijelo. Prekriti tapiseriju,



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E [info.croatia@bostik.com](mailto:info.croatia@bostik.com)

14-05-2024  
21:30:57  
MDT



# Den Braven

## Tehnički list

### Den Braven PU-pjena MAXI B3

Profesionalna poliuretanska pjena visoke izdašnosti

podne obloge i namještaj sa papirom ili plastičnom folijom. Svježa se pjena može izravno odstraniti sa Zwaluw Universal PU-Cleaner čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

#### Bojivo

Može se bojati ili prekriti brtvilom/žbukom kada je u potpunosti suha.

#### Čišćenje

Svježa pjena se može brzo ukloniti pomoću čistača Universal PU-Cleaner. Nakon stvrdnjavanja, višak pjene može se odstraniti nožem ili špatulom, a površina pjene se može obraditi.

#### Boje

- Zelena

#### Pakiranje

- Doza

*Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima*

#### Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

#### Certifikati

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | EMICODE EC1 Plus – very low emission |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

#### Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

#### Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

#### Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Better  
results  
through  
knowledge



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

14-05-2024  
21:30:57  
MDT