



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw PROFI Montažna Pjena B3

Ručna poliuretanska pjena



Opis proizvoda

Den Braven PROFI Montažna Pjena B3 je jednokomponentna, izolacijska i građevinska pjena za brtvljenje građevinskih elemenata. Den Braven PROFI Montažna Pjena B3 stvrdnjava uz prisutnost vlage iz zraka i iz građevinskog materijala.

Prednosti

- Visokokvalitetna PU pjena

Primjena

Den Braven PROFI Montažna Pjena B3 se primjenjuje za spojeve između razdvojenih zidova, stropova i podova. Kružni spojevi oko prozora i dovratnika. Općenito PROFI Montažna Pjena B3 pjena izvrsno prijanja na beton, ciglu, kamen, žbuku, drvo, metal i mnoge plastike kao što su polistirenska pjena, kruta PU pjena i PVC.

Upute za uporabu

Ukloniti čep te na ventil čvrsto pričvrstiti slamku. Prije primjene snažno protresti kanister (barem 20 puta). Za nanošenje pjene okrenuti kanister naopako te pritisnuti adapter. Šuplinu ispuniti do pola, a u slučaju smanjene vlažnosti pjenu lagano poprskati s vodom. Pjena će se raširiti i ispuniti ostatak. Za fiksiranje prozorskih okvira koristiti držače razmaka i klinove za fiksiranje okvira na mjestu oko 24 sata, sve dok se pjena potpuno ne stvrdne. Zaštititi oči, nositi rukavice i zaštitnu opremu. Podne obloge i namještaj prekriti papirom ili plastičnom folijom. Spojeve šire i dublje od 4 cm treba popuniti u više slojeva. Čekanje između nanošenja slojeva iznosi 15 do 30 minuta. Prije svakog nanošenja lagano poprskati vodom.

Primjenjivati samo u dobro ventiliranim prostorima. Skladištenje kanistra između +5°C i +25°C u uspravnom položaju. Spremnik je pod tlakom! Ne izlagati izravnim sunčevim zrakama i temperaturama iznad +50°C. Ne bušiti niti paliti čak ni nakon uporabe. Sadrži zapaljive potisne plinove. Ne raspršivati na otvoreni plamen ili užarene površine. Čuvati odvojeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Za više informacija pogledati Tehničke biltene u Bazi znanja na našoj web stranici www.denbraven.com

Stvaranje kože

Baza		Polyurethane
Gustoća		20-30 kg/m ³
Otpornost na temperature		-40°C to +90°C
Ponašanje kod požara		B3
Temperatura primjene		+5°C to +35°C
Toplinska vodljivost		30-35 mW/m.K
Ukupni prinos pjene	EN 17333-1	750 ml = 25-30 liter
Vrijeme lijepljenja	EN 17333-3	8-12 minutes
Vrijeme rezanja	EN 17333-3	30-50 minutes
Vrijeme stvrdnjavanja		100-120 minutes
Zatvorene stanice		± 70%
Zvučna izolacija spoja		62 dB

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano vodeno opterećenje i za punjenje / ubrizgavanje velikih, šupljih prostora gdje nedostatak vlage nije dostupan

Površinske pripreme i završna obrada

Podloge moraju biti čvrste, čiste, bez ulja i masti. Lagano navlažite podlogu sa raspršivačem. Kod niskih temperatura, ostaviti pjenu barem jedan sat prije upotrebe na toplom ili na sobnoj temperaturi. Odstranite čep i zašarafite brizgalicu za raspršivanje na vrh



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

14-05-2024
19:52:08
CEST



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw PROFI Montažna Pjena B3

Ručna poliuretanska pjena

kanistera. Prije primjene snažno protresite limenku (barem 20 puta). Zaštite oči i nosite rukavice i radno odijelo. Prekriti tapiseriju, podne obloge i namještaj sa papirom ili plastičnom folijom. Svježa se pjena može izravno odstraniti sa Universal PU-Cleaner čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

Bojivo

Čišćenje

Svježa pjena se izravno odstranjuje sa Zwaluw Universal PU-Cleaner (PDS 5.30) čistačem. Nakon stvrdnjavanja, odstranite višak pjene nožem ili špatulom i površina se može obraditi.

Boje

- žuta

Pakiranje

- Doza

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
	ISO 717-1 Joint Sound Insulation EN 12667 Thermal Performance

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacije. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

14-05-2024
19:52:08
CEST