



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Fire Sealant 1200°C Vatrootporni cement do 1200°C



Opis proizvoda

Zwaluw Fire Sealant 1200°C je pastozni proizvod koji sušenjem stvrdnjava u tvrdnu brtvu, otpornu na visoke temperature. Ne preporučuje se za dilatacijske spojeve.

Prednosti

- Otporno na visoke temperature do 1200°C
- Lijepljenje i spajanje kamena otpornih na temperature

Primjena

Zwaluw Fire Sealant 1200°C se primjenjuje za brtvljenje spojeva grijača, otvorenih kamina i peći. Fire Sealants 1200°C je stvrdnjavajuće neelastično sredstvo pogodno za primjenu gdje nema kretanja.

Upute za uporabu

Pri prvom izloženosti visokoj temperaturi preporuča se postepeno povećavanje temperature. Moguća prisutnost vlažnosti u Fire Sealant-u može dovesti do formiranja mjehurića.

Stvaranje kožice

Baza		Sodium Silicate
Gustoća		2,0 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		+1200°C
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja		1-4 days

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Očistite površinu s Zwaluw Cleaner. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

Čišćenje

Neosušeni materijal i alat može se očistiti s Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može biti odstranjen samo mehanički. Ruke očistiti s Zwaluw Wipes.

Boje

- crna

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Fire Sealant 1200°C

Vatrootporni cement do 1200°C

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i +25°C, vijek trajanja do 9 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

12-05-2024
07:12:33
CEST