



## Tehnički list

### Zwaluw Profstop Universal

Obojivi kit na bazi lanenog ulja



#### Opis proizvoda

Zwaluw Profstop Universal je visokokvalitetni kit na bazi lanenog ulja, sintetičkih smola i punila.

#### Prednosti

- Prikladno za drvene, čelične i betonske prozorske okvire
- Bojivo

#### Primjena

Zwaluw Profstop Universal se primjenjuje za zapunjavanje stakla u jednom komadu do 0,6 m<sup>2</sup> u drvene, čelične i betonske prozorske okvire.

Napomena: vrijeme sušenja može biti od nekoliko mjeseci do godine. Za primjene koje moraju biti brzo prebojane, preporučujemo Zwaluw Monustop.

#### Upute za uporabu

Minimalna dimenzija spoja Zwaluw Profstop Universal je 10x10 mm.

Maksimalna dimenzija spoja Den Braven Profstop Universal je 25x25 mm.

#### Stvaranje kožice

Gustoća		2,1 g/ml
Konzistencija		Paste
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Stvaranje kožice		2-4 months
Temperatura primjene		+5°C to +30°C

To su tipične vrijednosti

#### Ograničenja

- Nije pogodno za izolacijsko staklo i laminirano staklo

#### Površinske pripreme i završna obrada

Prije primjene Zwaluw Profstop Universal vidi Sigurnosni & zdravstveni list. Sve površine moraju biti čiste, suhe i bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene. Temeljito očistiti površine sa Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Predobrada površine u dva sloja boje.

#### Bojivo

Bojanje sa nekim alkidnim bojama može proizvesti nabore. Bojanje sa akrilnim bojama može proizvesti pukotine u boji. Stvaranje kožice i vrijeme stvrđnjavanja ovisi o uvjetima. U slučaju da je potrebno kraće vrijeme stvrđnjavanja preporučuje se primjena Silstop®.

#### Čišćenje

Stvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

#### Boje

- natur

#### Pakiranje

- Kanta

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

#### Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

#### Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumjeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

#### Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

#### Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa





**Den Braven**



Better  
results  
through  
Knowledge

## Tehnički list

### Zwaluw Profstop Universal

### Obojivi kit na bazi lanenog ulja

podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o.  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E [info.croatia@bostik.com](mailto:info.croatia@bostik.com)

10-05-2024  
02:09:34  
CEST