



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akvarijum silikon

Silikon za akvarije sa slatkom i morskom vodom



Opis proizvoda

Zwaluw Akvarijum silikon je silikonsko brtvilo s acetoksi stvrdnjivačem koje se stvrdnjuje u prisutnosti vlage te oblikuje trajnu, elastičnu gumu.

Prednosti

- Brtvilo i ljepilo
- Nakon potpunog stvrdnjavanja nije otrovno za ribe
- Za akvarije sa slatkom i morskom vodom

Primjena

Zwaluw Akvarijum silikon je posebno razvijeno za ljepljenje i brtvljenje staklenih konstrukcija kao što su akvariji i terariji. Proizvod ima svojstvo izvrsnog prijanjanja na staklo. Za izbor debljine stakla stranica i dna akvarija, vidi DIN 32622.

Upute za uporabu

Preporučuje se debljina spoja između stranica i dna 1 do 2 mm. Završno obradite unutarnje kuteve kao trokutasti spoj od 3 to 5 mm ovisno o razini vode. Brtvilo se mora potpuno stvrdnuti, vrijeme stvrdnjavanja do 1 tjedna, prije transporta ili punjenja sa vodom. Nakon stvrdnjavanja brtvila, te prije korištenja isperite akvarij nekoliko puta sa vodom. Za daljnje upute, molimo kontaktirajte našu tehničku službu.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Baza		Acetoxi
Gustoća	ISO 1183-1	1,03 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +180°C
Pomjeranje spoja		25%
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²
Protok	ISO 7390	< 2 mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505	22
Skupljanje	DIN 53504 S2	600%
Stopa primjene	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Stvaranje kože	DBTM 16	5-6 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije pogodno za akvarijima većim od 1000 litara i / ili veća od 60cm
- Staklo na staklu, ali zglobova može sadržavati male mjehuriće zraka koji ostaju vidljivi i nakon stvrdnjavanja
- Please make sure that the QA13 is fully cured (min 2 weeks) before the aquatic life starts in the intended aquatic environment.

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene: +5°C to +40°C (okruženje i podloga). Podloga mora biti suha, čista i čvrsta. Očistite površine sa Zwaluw Cleaner. Den Braven Akvarijum silikon ima svojstvo savršenog prijanjanja bez



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

11-05-2024
17:03:26
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Akvarijum silikon

Silikon za akvarije sa slatkom i morskom vodom

primjene primera na većini neporoznih podloga. Vrlo porozne površine se predobrađuju sa Zwaluw Primer B1. Preporučujemo testiranje prijanjanja prije primjene. Primjenite Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

Bojivo

Zwaluw Akvarijum silikon nije obojiv.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- prozirna

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištiti između +5°C i +25°C u originalnom i neotvorenom pakiranju. Vijek trajanja do 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje, a skladištenje u suhom prostoru.

Certifikati

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznat sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

11-05-2024
17:03:26
MDT