



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Compress Band BG1

Impregnirana traka za brtvljenje od poliuretanske pjene



Opis proizvoda

Zwaluw Compress Band BG1 je impregnirana prekomprimirana traka za brtvljenje od poliuretanske pjene sa mekanom pjenom i impregnacijom akrilne disperzije i pomoćnim sredstvom te punilima. Zwaluw Compress Band BG1 je ljepljiv sa jedne strane. Nakon primjene prekomprimirana traka će se lagano proširiti te ispuniti spoj. Pod kompresijom od minimalno 30% maksimalna širina impregnirane pjene dihta od tuče do 600 Pa.

Prednosti

- Otporno na tuču > 600 Pa
- Zvučna izolacija spoja RST, W maks. 59 dB
- Za posebno jake primarne i križne spojeve
- Toplinska vodljivost $\lambda=0.0429$ W/mK
- Građevni materijal klase B1
- Dugoročno otporno na vremenske prilike

Primjena

Zwaluw Compress Band BG1 se univerzalno primjenjuje za brtvljenje spojeva u građevini. Preferira se za prozorske konstrukcije, drvene konstrukcije, montažne konstrukcije i zidarstvo, rešetkaste konstrukcije i betonske konstrukcije. Zwaluw Compress Band BG1 je posebno pogodan za brtvljenje spoynih zglobova i dilatacijskih spojeva između raznih građevinskih komponenti te za brtvljenje folija u nadogradnji krovova da bi bili otporni na vjetar. Zwaluw Compress Band BG1 se posebno primjenjuje za unutarnje radove brtvljenja spoynih zglobova zbog dobrih vrijednosti zvučne izolacije. Zwaluw Compress Band BG1 je na roli i može se univerzalno primjenjivati, te se može umetati u postojeće spojeve zbog prekomprimiranosti. Zwaluw Compress Band BG1 se može primjenjivati za detalje zrakonepropusnih ili pasivnih kuća u kombinaciji sa Zwaluw Compress Band 2D ili Zwaluw Window Foil Interior.

Upute za uporabu

Za kompletan pregled vidi našu web-stranicu ili kontaktirajte naš Centar izvrsnosti.

Stvaranje kože

Faktor kompresije		minimal 20
Gustoća		120-150 kg/m3
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Ponašanje kod požara		B1
Propusnost	EN 1026	a = 0,2900 m3/h.m
Propusnost spoja	EN 1027	≤ 900 Pa
Sd-vrijednost		< 0,5 m
Skupljanje		> 200%
Temperatura primjene		+5°C to +30°C
Zvučna izolacija spoja		59 dB; RST,W

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Sve površine moraju biti čiste, suhe i bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Temeljito očistiti površine sa Zwaluw Cleaner.

Bojivo

Zwaluw Compress Band BG1 ima svojstvo savršene obojivosti sa bojama na vodenoj bazi i većine dvokomponentnih boja. Sintetičke boje će se sporije sušiti. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

Čišćenje

Površine se čiste sa Zwaluw Cleaner čistačem.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
20:07:20
MDT



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Compress Band BG1

Impregnirana traka za brtvljenje od poliuretanske pjene

Boje

- antracit siva

Pakiranje

- Rol

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C i +25°C u hladu. Vijek trajanja je 18 mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju.

Certifikati

	BRL 2802 KOMO SKH A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

20-05-2024
20:07:20
MDT