



# Den Braven

## Technische Datasheet

### Zwaluw PU-Rooffix

Daklijm op basis van vloeibaar polyurethaan



#### Product omschrijving

Zwaluw PU-Rooffix is een vloeibare polyurethaandaklijm, geschikt voor het lijmen van isolatieplaten op beton en gegalvaniseerd staal. Een reactie met het vocht uit de ondergrond zorgt voor uitharding van de lijm, die zo een sterke, duurzame en waterbestendige verbinding vormt. De lijm heeft een vullend vermogen, waardoor hij tijdens het uitharden iets zal opschuimen, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de ondergrond.

#### Voordelen

- Zet licht uit tijdens uitharden
- Watervast na uitharding
- Verbruik 20-30 g/m<sup>2</sup>

#### Applicaties

Zwaluw PU-Rooffix is ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen-, polyurethaan-, glasvezel- en steenwolplaten op beton, gegalvaniseerd en gecoat staal.

#### Gebruiksaanwijzing

Niet gebruiken onder +5°C. Hoewel de lijm uit zal zetten en grotere holtes zal vullen, bestaat de kans dat er al een oppervlaktehuid wordt gevormd voordat de lijm contact maakt met de isolatieplaat. Op die stukken zal er geen hechting plaatsvinden. Houd de bussen met lijm uit de buurt van direct zonlicht om te voorkomen dat de lijm te vloeibaar wordt door de warmte. Voorkom vervorming gedurende 24 uur na het lijmen. Voor meer informatie zie de Technische Bulletins in de Knowledge Base op onze website [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Aanvullende informatie

|                                        |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Applicatie temperatuur                 |                | +5°C to +30°C |
| Dichtheid                              | ISO 1183-1     | 1,12 g/ml     |
| Open tijd                              | @ +23°C/50% RH | 15 minutes    |
| Vorstbestendigheid gedurende transport |                | Up to -15°C   |

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen neopreen en bitumineuze ondergronden

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +35°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Voor een goede uitharding dient één van beide ondergronden poreus te zijn.

#### Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgeharden materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

#### Kleur(en)

- Geel-Bruin

#### Verpakking

- Blik

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



# Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Technische Datasheet

### Zwaluw PU-Rooffix

Daklijm op basis van vloeibaar polyurethaan

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.