



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleef oplossingen



Product Omschrijving

Zwaluw Lijm Spray is een veelzijdige van lijm van hoge kwaliteit, gebaseerd op oplosmiddel en synthetisch rubber.

Voordelen

- Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
- Kleeft meteen
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

Applicaties

Voor alle kleine lijmtoeepassingen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk, leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. XPS & EPS), rubber, schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Gebruiksaanwijzing

Schud intensief voor het aanbrengen. De te verlijmen oppervlakken moeten vet- en stofvrij zijn en moeten worden opgeruwd (slijpstof moet worden verwijderd!). Voor zuigende ondergronden (hout, vilt, etc.) moet de verwerkingshoeveelheid worden verhoogd. Spsitafstand ongeveer 20-25 cm. Voor contactverlijming moet lijm op beide delen afzonderlijk worden aangebracht. Afhankelijk van omgevingstemperatuur en laagdikte moet de lijm 5 tot 15 minuten drogen. Vervolgens worden de onderdelen in elkaar gezet en geperst. Een volgende correctie is nauwelijks mogelijk. Voor montage worden de twee delen ook apart voorzien van lijm. Na een korte uitdamp tijd worden de onderdelen in elkaar gezet met nog vochtige lijm. Correcties zijn hier, afhankelijk van de materiaaleigenschappen, voor een nog langere tijd mogelijk. De binding moet onbelast blijven totdat de lijm volledig is gehecht (ongeveer 24 uur). Draai het blik om een mogelijke verstopping van het mondstuk te voorkomen na gebruik en spuit totdat er geen lijm meer uit de spuitmond lekt. Let op: De

geschiktheid van de lijm in combinatie met de verschillende substraten moet worden verduidelijkt door voorafgaande tests.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C to +35°C
Basis		Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Temperatuurbereik_c		-25°C to +45°C
Uithardingstijd		Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon en vrij van lijmresten zijn.

Schoonmaken

Kleur(en)

- Transparant

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

15-05-2024
07:01:42
MDT



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleef oplossingen

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.