



# Den Braven

## Technische Datasheet

### Zwaluw Silicone-Sanitary

Azijnzuurhoudende siliconenkit voor sanitairvoegen



#### Product Omschrijving

Zwaluw Silicone-Sanitary is een azijnzuurhoudende sanitair ingestelde siliconenkit die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.

#### Voordelen

- Voor keukens, badkamers en doucheruimtes
- Perfecte hechting op glas, geschilderd hout, keramiek en emaille
- Schimmelbestendig
- Kleurvast

#### Applicaties

Zwaluw Silicone-Sanitary is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van voegen in keukens, badkamers en douches. Voor kunststof gebaseerd sanitair wordt Zwaluw Silicone-NO geadviseerd.

#### Gebruiksaanwijzing

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm. Voor meer informatie zie het Technisch Bulletin

Voegafmetingen in de Knowledge Base op onze website  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Aanvullende informatie

|                                        |                 |                            |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 100 % Modulus                          | DIN 53504 S2    | 0,30 N/mm <sup>2</sup>     |
| Applicatie temperatuur                 |                 | +5°C to +40°C              |
| Basis                                  |                 | Acetox                     |
| Bewegingsopname                        |                 | 12,5%                      |
| Dichtheid                              | ISO 1183-1      | 1,00 g/ml                  |
| Extrusie waarde                        | @ Ø3 mm/6,3 bar | 200 g/min                  |
| Huidvorming                            | DBTM 16         | 5-6 minutes @ +23°C/50% RH |
| Rek bij breuk                          | DIN 53504 S2    | 500%                       |
| Shore A Hardheid                       | DIN 53505       | 20                         |
| Temperatuur bestendigheid              |                 | -40°C to +180°C            |
| Treksterkte                            | DIN 53504 S2    | 1,30 N/mm <sup>2</sup>     |
| Uithardingstijd                        | @ +23°C/50% RH  | 2 mm/24 hours              |
| Vorstbestendigheid gedurende transport |                 | Up to -15°C                |
| Weerstand tegen vloe                   | ISO 7390        | < 2 mm                     |

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor beton, natuursteen, lood, koper en verzinkt staal

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone-Sanitary hecht zonder primer perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden, zoals glas, geschilderd hout,



Den Braven

Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)

29-04-2024  
11:59:38  
CEST



# Den Braven

## Technische Datasheet

### Zwaluw Silicone-Sanitary

Aziijnzuurhoudende siliconenkit voor sanitairvoegen

keramiek en emaille. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met Zwaluw Finisher.

#### Overschilderbaarheid

Zwaluw Silicone-Sanitary is niet overschilderbaar. Aanbevolen wordt de randen van de voeg te bedekken met afplakband om te voorkomen dat oppervlakken die nog moeten worden geverfd worden verontreinigd met siliconen.

#### Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

#### Kleur(en)

- Jasmijn
- Bahama Beige
- Transparant
- Transparant Grijs
- Wit
- Zilver-Grijs
- Grijs
- Manhattan

#### Verpakking

- Koker

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Certificaten

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                   | EN 15651-2: G-CC<br>EN 15651-3: S XS1 |
|  | A+ French VOC Regulation              |

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.