



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ EPOKSYDOWY 1 MINUTA

Szybki, bezbarwny / Epoxy-Minute



Opis produktu

Den Braven Klej Epoksydowy 1 Minuta to dwuskładnikowy, szybkoschnący klej na bazie żywicy epoksydowej, do niewidocznego łączenia elementów o małej powierzchni styku.

Korzyści

- Niewidoczne łączenie (bezbarwna spoina)
- Wyjątkowo szybki montaż
- Proste dozowanie i mieszanie (strzykawka)
- Nie brudzi palców
- Tworzy niezwykle mocne, twarde wiązanie bez skurczu (idealny do łączenia materiałów o różnym stopniu rozszerzalności, np. kombinacje materiałowe złoto-bursztyn, szkło-metal, tworzywo sztuczne-drewno)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Po utwardzeniu można spoinę obrabiać: wiercić, szlifować, malować itp.

Zastosowania

Klejenie i naprawa różnorodnych materiałów stosowanych w domu, technice, rzemiośle, motoryzacji, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest, by spoina była mało widoczna, np. prace jubilerskie, zegarmistrzowskie. Uzupełnianie ubytków w materiałach uszkodzonych wskutek pęknięcia, zerwania, tarcia. Szybkie naprawy mebli, sprzętu AGD, ceramiki sanitarnej, armatury, wszelkich obudów, osłon itp.

Sposób użycia

Odciać końcówki dysz w strzykawce. Trzymając strzykawkę w pozycji pionowej wycisnąć resztkę powietrza. Wycisnąć oba składniki w równej proporcji (proporcja mieszania 1:1). Za pomocą dołączonej do kleju szpatułki mieszać przez ok. 60 sekund, aż do uzyskania jednolitej masy bez smug. Zużyć w ciągu 3 minut (im wyższa temperatura, tym krótszy czas żywotności kleju po zmieszaniu). Klej nakładać cienką warstwą dwustronnie, złączyć i unieruchomić na kilkanaście minut. Utwardzenie kleju można przyspieszyć poprzez podgrzanie. Spoina uzyskuje pełne utwardzenie po kilkudziesięciu minutach, a w temperaturze poniżej +20°C po kilku godzinach. Po wyciśnięciu kleju oczyścić dysze z resztek kleju, oderwać zatyczkę znajdującą się między tłokami i zatkać strzykawkę.

Informacja dodatkowa

Baza		Epoxy resin
Czas otwarty	@ +23°C / 50% RH	8 minutes
Czas utwardzania	@+20°C / 55% RH	Up to 3 hours
Gęstość		1,17 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-50°C to +70°C
Proporcja mieszania		1:1
Temperatura aplikacji		+5°C to +25°C
Wytrzymałość na rozciąganie	10,0 MPa	> 100 kg/cm ²

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować do PE, PP, poliolefin, teflonu, gumy silikonowej itp. Nie stosować do naprawy przedmiotów przeznaczonych do przechowywania napoi oraz żywności. Nie stosować do połączeń trwale narażonych na działanie wody lub w mocno wilgotnych pomieszczeniach

Przygotowanie powierzchni

Klejone powierzchnie osuszyć i odtłuścić, najlepiej acetonem. Dla optymalnej przyczepności zszorstkować papierem ściernym.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Karta techniczna

Den Braven KLEJ EPOKSYDOWY 1 MINUTA

Szybki, bezbarwny / Epoxy-Minute

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Strzykawka-blister

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 36 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
03:54:02
CEST