



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven PUR FOAM SPRINT

Szybka piana montażowa klasy B2



Opis produktu

Den Braven Pur Foam Sprint to dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, poliuretanowa piana wężykowa do zastosowań konstrukcyjnych, klasy reakcji na ogień B2.

Korzyści

- Gotowa do obróbki w ciągu 15 minut od aplikacji
- Chemoutwardzalna (nie wymaga dostępu wilgoci do związania)
- Odnacza się bardzo wysoką gęstością, twardością, jednorodną, zwartą i regularną strukturą
- Wyróżnia się bardzo krótkim czasem utwardzania i obróbki, niską wodochłonnością oraz stabilnością wymiarową w czasie
- Wytrzymała mechanicznie (wysoka odporność na ściskanie)
- Zapewnia sztywność i stabilność montowanych elementów
- Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa
- Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- Dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali i materiałów podobnego typu
- Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
- Efektywna w użyciu
- Klasa reakcji na ogień B2 wg DIN 4102-1
- Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0604 wydanie 1

Zastosowania

Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej (mocowanie punktowe bez konieczności mechanicznego kotwienia). Łączenie elementów budowlanych, gdzie pożądanym jest szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci (np. profile zamknięte i półzamknięte). Wygłuszenie i mocowanie brodzików oraz wanien. Osadzanie schodów, parapetów, progów. Łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych. Szkutnictwo – budowa i naprawa łodzi.

Sposób użycia

Temperatura butli w czasie pracy od +10°C do +25°C (optymalnie od +15°C do +25°C). Jeśli temperatura butli przekracza +25°C, przed rozpoczęciem pracy należy butlę schłodzić. Nie zraszać szczelin wodą (piana dwukomponentowa, chemoutwardzalna). Denko butli przekręcić o 6 obrotów w prawo, zgodnie ze strzałkami. Następnie butlę energicznie wstrząsać przez ok. 1 minutę, by składniki dobrze się wymieszały. Nakręcić dyszę na zawór. Odwrócić butlę zaworem do dołu (prawidłowa pozycja pracy). Piana musi mieć jednolicie niebieski kolor, bez żadnych smug. W przeciwnym razie ponownie wymieszać. Butlę konieczne opróżnić w ciągu maks. 6 minut od aktywacji. Ramy drzwiowe mocować wyłącznie punktowo, zabezpieczając je przed ewentualną deformacją za pomocą rozpórek. Pianę nakładać niewielkimi plackami, o średnicy maks. 10 cm, w odstępach 40-50 cm (po 4 placki na każdą stronę drzwi). Maksymalna szerokość szczeliny między murem a ościeżnicą 20 mm. Dla poprawy stabilności montażu zaleca się pozostawić kliny w szczelinie. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

06-05-2024
15:37:47
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven PUR FOAM SPRINT

Szybka piana montażowa klasy B2

Informacja dodatkowa

Baza		Polyurethane
Całkowita wydajność piany		400 ml = 10 liter
Czas obróbki	EN 17333-3	10 minutes
Czas utwardzania		30 min
Gęstość		ca. 35 kg/m ³
Izolacja akustyczna złącza		63 dB
Klasa reakcji na ogień		B1
Odporność na dotyk	EN 17333-3	6 min
Odporność termiczna		-40°C to +90°C
Przewodność termiczna		30-35 W/m.K
Temperatura aplikacji		+15°C till +25°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- Nie stosować w miejscach pozbawionych dostępu powietrza (wilgoci) i narażonych na ciągłe oddziaływanie wody

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Nie może być oszroniona lub oblodzona.

Czyszczenie

Do usuwania świeżej piany z rąk, narzędzi lub powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Świeżą pianę można także rozpuścić przy pomocy czyszcika Den Braven PUR Cleaner lub acetonu. Zaschniętą pianę można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny środek do usuwania resztek utwardzonej piany Den Braven PUR-Kill. Pistolety do piany czyścić za pomocą czyszcika Den Braven PUR Cleaner.

Kolor(y)

- Różowy

Opakowanie

- Butla

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 15 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

	Dimensional stability for mounting of door frames (4 types) DIN 4102-1 Reaction to fire
	A+ French VOC Regulation
	Emicode EC1 Plus

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

06-05-2024
15:37:47
CEST