



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SZPACHLA DEKARSKA

Pokrycia z papy, blacha, dachówka / Roofplast



Opis produktu

Den Braven Szpachla Dekarska to trwale plastyczny, bitumiczny uszczelniający dekarzki na bazie bitumów, do wypełnień i uszczelnień pokryć dachowych z papy, blachy i dachówki.

Korzyści

- Utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, tworząc trwale plastyczne wiązanie
- Nie wymaga mieszania, podgrzewania
- Tworzy wodoodporną spoinę, odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Bardzo dobrze przyczepny do wielu podłoży, w tym: podłoża bitumicznych i mineralnych (suchych i wilgotnych), zapraw, betonu, kamienia, metali
- Może być układany bezpośrednio na papę i pokrycia bitumiczne
- Odporny na łuszczenie, powstawanie rys skurczowych
- nieszkodliwy w użyciu – nie zawiera azbestu
- Nie powoduje korozji ocynkowanych blach i łączników
- Łatwy w nakładaniu i wygodny w formowaniu

Zastosowania

Wodoszczelne uszczelnianie pokryć z papy, gontów, blachy, dachówki, pęknięć, szwów, połączeń obróbek blacharskich. Wypełnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów

wentylacyjnych, spalinowych. Uszczelnianie połączeń rynien, rur spustowych, kominów, kopuł, świetlików, masztów antenowych.

Sposób użycia

Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 15 minut od nałożenia kitu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.

Informacja dodatkowa

Baza		Bitumen
Gęstość		1,30 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +80°C
Sucha pozostałość		85%
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tworzenie się naskórka	@23°C/50% RH	> 15 hours
Ściekanie	ISO 7390	< 3 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA i PTFE

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud, rdzę, piasek, stare lub łuszczące się powłoki lakierów czy farb. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, względnie sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń. Powierzchnie gładkie mogą pozostać wilgotne.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven SZPACHLA DEKARSKA

Pokrycia z papy, blacha, dachówka / Roofplast

zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Czarny

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

28-04-2024
22:39:25
MDT