



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven KLEJ TYPU WIKOL

Drewno, stolarka / Woodfix-D3



#### Opis produktu

Den Braven Klej Typu Wikol to jednoskładnikowy klej do drewna na bazie PVAC, modyfikowanej dyspersji polioctanu winylu, o klasie trwałości D3 wg PN-EN 204.

#### Korzyści

- Klasa trwałości D3 (wnętrza z częstym krótkotrwałym działaniem ściekającej wody lub wody kondensacyjnej i/lub długotrwałym działaniem wysokiej wilgotności względnej powietrza; na zewnątrz bez działania warunków atmosferycznych)
- Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości spoina posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych, poddanych obciążeniom statycznym, jak i dynamicznym
- Utwardza się poprzez odparowanie wody
- Po wyschnięciu elastyczny i przezroczysty (brak uszkodzeń błony klejowej przy zginaniu)
- Odporny na wodę i alkalia (błona klejowa nie ulega wymyciu)
- Odporny na przenikanie wody przez złącza
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Łatwy w użyciu, bezwonny, ekologiczny
- Nie odbarwia krawędzi sklepanych elementów
- Nie zawiera wypełniaczy mineralnych, które mogą uszkadzać narzędzia
- Jednorodna konsystencja gęstej cieczy o jednolitej, białej barwie
- Bardzo dobre właściwości robocze (dobra nakładalność, rozprowadzalność po podłożu)

#### Zastosowania

Klejenie drewna w nienośnych elementach konstrukcyjnych, przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych. Klejenie drewna litego, np. stolarka (drzwi wewnętrzne, ścianki działowe). Klejenie paneli podłogowych, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i innych materiałów drewnopochodnych.

#### Sposób użycia

Temperatura pracy + 7°C do + 30°C (optymalnie + 15°C do + 25°C). Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać jedno lub dwustronnie (zwłaszcza w wypadku drewna twardego), cienką i równomierną warstwą w ilości 90-180 g/m<sup>2</sup> (w zależności od warunków podłoża). Rozprowadzić za pomocą pędzla lub szpachelki. Odczekać 3-6 minut, po czym złączyć i silnie docisnąć przez 24 h, tak by wycisnąć nadmiar kleju.

#### Informacja dodatkowa

|                        |                 |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| Baza                   |                 | PVAC                   |
| Czas otwarty           | @+23°C / 50% RH | 3-10 minutes           |
| Czas utwardzania       |                 | 24-48 hours            |
| Gęstość                |                 | 1,1 g/ml               |
| Odporność termiczna    |                 | -5°C to +60°C          |
| Sucha pozostałość      |                 | 50%                    |
| Temperatura aplikacji  |                 | +7°C to +30°C          |
| Tworzenie się naskórka | @ +20°C/ 50% RH | 5-7 minutes            |
| Zużycie                |                 | 90-180g/m <sup>2</sup> |

Są to typowe wartości

#### Ograniczenia

#### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie odkurzyć, odtłuścić i osuszyć (w razie konieczności przeszlifować). Klejone materiały muszą być dobrze spasowane.

#### Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po zakończonej pracy, gdy klej jest jeszcze świeży. Nie dopuścić do zaschnięcia kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie, po uprzednim moczeniu zabrudzonych narzędzi w gorącej wodzie przez ok. 1 h.

#### Kolor(y)

- Białe



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

18-05-2024  
17:28:01  
CEST



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven KLEJ TYPU WIKOL

Drewno, stolarka / Woodfix-D3

#### Opakowanie

- Butelka

*Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty*

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

#### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

#### Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

#### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E [info@bostik.pl](mailto:info@bostik.pl)

18-05-2024  
17:28:01  
CEST