



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ TYPU WIKOL

Drewno, stolarka / Woodfix-D3



Opis produktu

Den Braven Klej Typu Wikol to jednoskładnikowy klej do drewna na bazie PVAC, modyfikowanej dyspersji polioctanu winylu, o klasie trwałości D3 wg PN-EN 204.

Korzyści

- Klasa trwałości D3 (wnętrza z częstym krótkotrwałym działaniem ściekającej wody lub wody kondensacyjnej i/lub długotrwałym działaniem wysokiej wilgotności względnej powietrza; na zewnątrz bez działania warunków atmosferycznych)
- Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości spoina posiada bardzo dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych, poddanych obciążeniom statycznym, jak i dynamicznym
- Utwardza się poprzez odparowanie wody
- Po wyschnięciu elastyczny i przezroczysty (brak uszkodzeń błony klejowej przy zginaniu)
- Odporny na wodę i alkalia (błona klejowa nie ulega wymyciu)
- Odporny na przenikanie wody przez złącza
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Łatwy w użyciu, bezwonny, ekologiczny
- Nie odbarwia krawędzi sklepanych elementów
- Nie zawiera wypełniaczy mineralnych, które mogą uszkadzać narzędzia
- Jednorodna konsystencja gęstej cieczy o jednolitej, białej barwie
- Bardzo dobre właściwości robocze (dobra nakładalność, rozprowadzalność po podłożu)

Zastosowania

Klejenie drewna w nienośnych elementach konstrukcyjnych, przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych. Klejenie drewna litego, np. stolarka (drzwi wewnętrzne, ścianki działowe). Klejenie paneli podłogowych, płyt wiórowych, pilśniowych, sklejki i innych materiałów drewnopochodnych.

Sposób użycia

Temperatura pracy + 7°C do + 30°C (optymalnie + 15°C do + 25°C). Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać jedno lub dwustronnie (zwłaszcza w wypadku drewna twardego), cienką i równomierną warstwą w ilości 90-180 g/m² (w zależności od warunków podłoża). Rozprowadzić za pomocą pędzla lub szpachelki. Odczekać 3-6 minut, po czym złączyć i silnie docisnąć przez 24 h, tak by wycisnąć nadmiar kleju.

Informacja dodatkowa

Baza		PVAC
Czas otwarty	@+23°C / 50% RH	3-10 minutes
Czas utwardzania		24-48 hours
Gęstość		1,1 g/ml
Odporność termiczna		-5°C to +60°C
Sucha pozostałość		50%
Temperatura aplikacji		+7°C to +30°C
Tworzenie się naskórka	@ +20°C/ 50% RH	5-7 minutes
Zużycie		90-180g/m ²

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie odkurzyć, odtłuścić i osuszyć (w razie konieczności przeszlifować). Klejone materiały muszą być dobrze spasowane.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po zakończonej pracy, gdy klej jest jeszcze świeży. Nie dopuścić do zaschnięcia kleju. Zaschnięty klej usuwać mechanicznie, po uprzednim moczeniu zabrudzonych narzędzi w gorącej wodzie przez ok. 1 h.

Kolor(y)

- Biały



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
23:49:49
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ TYPU WIKOL

Drewno, stolarka / Woodfix-D3

Opakowanie

- Butelka

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

03-05-2024
23:49:49
CEST