



Den Braven

Karta techniczna

Zwaluw KLEJ POLIURETANOWY EXTRA MOCNY

Metal, kamień, drewno / Montagefix-PU



Opis produktu

Klej Poliuretanowy Extra Mocny to jednoskładnikowy klej na bazie poliuretanu o klasie trwałości D4, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Najwyższa odporność na wodę - klasa trwałości D4 wg PN-EN 204 (wnętrza z częstym długotrwałym działaniem ściekającej wody lub wody kondensacyjnej; na zewnątrz z działaniem warunków atmosferycznych, lecz z odpowiednią ochroną za pomocą powłoki powierzchniowej)
- Najwyższa siła wiązania (do trwałego mocowania mocno obciążonych elementów)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (mrozoodporny), poziomych i pionowych – nie ścieka, brak skurczu
- Krótki czas utwardzania (24-48h)
- Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
- Przyczepny do większości podłoży budowlanych, gładkich i porowatych
- Nie zawiera rozpuszczalników (bezpieczny w użyciu)
- Nieagresywny w stosunku do styropianu
- Dzięki lekkim właściwościom spieniającym klej posiada zdolność wypełniania drobnych nierówności w podłożu

Zastosowania

Wodoodporne klejenie elementów metalowych w kombinacji metal-metal, a także metal-kamień, beton, ceramika i tym podobne materiały (suche lub wilgotne). Klejenie płyt, paneli elewacyjnych, konstrukcji wielowarstwowych, profili, kształowników i listew aluminiowych, mosiężnych, stalowych. Klejenie listew progowych, parapetów (blaszanych powlekanych lub ceramicznych), cokołów, klamek, uchwytów, wieszaków, zawiasów, półek i tym podobnych elementów. Ponadto klejenie drewna suchego lub wilgotnego (maks. 25%), gipsu, ceramiki, szkła, PCW, ABS oraz materiałów izolacyjnych wykonanych z PU, PS, wełny mineralnej, korka itd.

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Nakładać jednostronnie paskami lub punktowo. Klejone elementy złączyć w ciągu 5 minut, lekko docisnąć i zabezpieczyć przed przemieszczaniem.

Informacja dodatkowa

Baza		Polyurethane
Gęstość	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-30°C to +70°C
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Tworzenie się naskórka	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Wytrzymałość na ścinanie	N/mm2	12 MPa

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- Unikać kontaktu z chlorem (baseny)

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie



Den Braven

Karta techniczna

Zwaluw KLEJ POLIURETANOWY EXTRA MOCNY

Metal, kamień, drewno / Montagefix-PU

wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Klej można nakładać na wilgotne podłoża. W celu zapewnienia optymalnego wiązania, przynajmniej jedna z powierzchni powinna być porowata lub przynajmniej dobrze paroprzepuszczalna. Gładkie powierzchnie dobrze jest przeszlifować / zszorstkować i lekko zrosić wodą (10 do 20 g/m²).

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Beżowy

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

27-07-2024
13:15:37
CEST