



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KIT DO PODŁÓG DREWNIANYCH

Parkiety, listwy, blaty, panele / Parquet-Seal



Opis produktu

Den Braven Kit Do Podłóg Drewnianych to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania szczelin w parkietach i podłogach drewnianych podobnego typu

Korzyści

- Bardzo dobrze przyczepny do drewna, paneli laminowanych, PCW, korka itp.
- Nie odbarwia i nie uszkadza drewna
- Tworzy mocne, trwałe i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Pracuje razem z drewnem (nigdy nie twardnieje)
- Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb i lakierów (w tym dwuskładnikowych)
- Odporny na spękania i rysy skurczowe
- Przyczepny do podłoża gładkich i porowatych
- Bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- Wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre własności robocze)
- Szeroka gama kolorystyczna
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)
- Chroni przed wnikiem brudu, kurzu, pyłu

Zastosowania

Wypełnianie szczelin, szpar między podłogą, ścianą a listwą przypodłogową, ramą drzwi, listwą progową, instalacją c.o. (parkiety, mozaika, deski podłogowe, panele laminowane). Uszczelnianie połączeń w boazeriach, blatach, opaskach drzwiowych.

Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5 mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10 mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru $\text{głębokość [mm]} = (\text{szerokość [mm]} / 3) + 6$. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 10 minut od nałożenia kitu.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

29-04-2024
15:14:38
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KIT DO PODŁÓG DREWNIANYCH

Parkiety, listwy, blaty, panele / Parquet-Seal

Informacja dodatkowa

100% Moduł	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Baza		Acrylic dispersion
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	1mm/24 hours
Gęstość	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +75°C
Shore-A twardość	DIN 53505 / ISO 868	30
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Tworzenie się naskórka	DBTM 16	10 min @ +23°C/50% RH
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53505/ ISO 868	240%
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504	0,40 N/mm ²
Ściekanie	ISO 7390	< 2mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć kit z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelnaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

Malowalność

Z uwagi na ogromną różnorodność farb i lakierów, przed malowaniem kitu zawsze przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Jesion
- Sosna
- Dąb
- Dąb Ciemny
- Orzech
- Buk
- Mahoń/Teak
- Wenge
- Szary

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
----	-----------------------------



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KIT DO PODŁÓG DREWNIANYCH

Parkiety, listwy, blaty, panele / Parquet-Seal



A+ French VOC Regulation

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

29-04-2024
15:14:38
CEST