



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA TARASY I BALKONY

Dwuskładnikowa przeciwwodna izolacja pod płytkowa / Den Bit-F



Opis produktu

Den Braven Zaprawa Uszczelniająca Na Tarasy i Balkony to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca, o wyjątkowej odporności na wodę, do wykonywania trwale elastycznych izolacji poziomych i pionowych ścian piwnic, fundamentów, cokołów, na tarasach, balkonach, w pomieszczeniach mokrych, jak łazienki, toalety, kuchnie, pralnie.

Korzyści

- Masa dwuskładnikowa (składnik ciekły i proszkowy)
- Mineralna (hydraulicznie wiążąca)
- Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- Wyjątkowo odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
- Odporna na zarysowania
- Tworzy nośną i szorstką powłokę, idealną pod klej do płytek ceramicznych
- Chroni zaizolowane powierzchnie przed wpływem agresywnych chemikali (siarczany, kwasy, chlorki) oraz związkami zawartymi w glebie
- Idealna na powierzchnie o skomplikowanych kształtach
- PN-EN 14891:2012

Zastosowania

Wykonywanie trwale elastycznych, powierzchniowych, wodochronnych membran uszczelniających pod okładzinę ceramiczną na zewnątrz pomieszczeń (balkony, tarasy – ze spadkiem) lub wewnątrz (łazienki, natryski, toalety, pralnie, przebieralnie, piwnice, kuchnie, myjnie). Ponadto hydroizolacja ścian piwnic, fundamentów, cokołów.

Sposób użycia

W celu przygotowania zaprawy wlać do pustego wiadra składnik płynny, a następnie dosypywać składnik proszkowy, mieszając całość za pomocą wolnoobrotowego mieszadła koszykowego, aż do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania ok. 3-4 minuty).

Odstawić na 5 minut. Następnie ponownie przemieszać. Oba składniki są ilościowo dobrane w odpowiedniej proporcji do zmieszania. Proporcja mieszania (wagowo) 1:3, czyli na 1 część składnika ciekłego przypadają 3 części składnika proszkowego. Wymieszaną zaprawę zużyć w ciągu 2 h (przy + 23°C). Dla uzyskania rzadszej konsystencji (szlamu) przy nakładaniu pierwszej warstwy można dodać maks. 3% wody w ujęciu wagowym (czyli, np. 0,3 L wody na opakowanie 10 kg). W wypadku pracy w ciepłych warunkach można dodać nieco więcej wody. Przy niższej temperaturze można zrezygnować z upłynniania w ogóle. Prace zacząć od uszczelnienia narożników i dylatacji, zatapiając w zaprawie wcześniej przygotowaną taśmę hydroizolacyjną Den Braven Sanitary-Band. Zaprawę nanosić minimum w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę (konsystencji szlamu) nakładać pędzlem lub szczotką, intensywnie wcierając w podłoże, co pozwoli uzyskać optymalną przyczepność wykonywanej izolacji. Nakładać obficie, ale starając się zachować jednakową grubość warstwy. Kolejne warstwy (konsystencji masy szpachlowej – bez dodatku wody) nakładać pacą nierdzewną lub pędzlem (dotyczy zwłaszcza nieregularnych powierzchni). Zachować przerwę między nakładaniem warstw (ok. 6 h przy + 23°C). Całkowita grubość wykonanej izolacji powinna wynosić ok. 2-3mm. Unikać nanoszenia zaprawy jednowarstwowo w ilości większej niż 2 kg/m² (grozi spękaniami). Chronić świeżo nałożoną izolację przed nadmiernym nasłonecznieniem (chronić przed zbyt szybkim wysychaniem) i opadami deszczu. Okładziny ceramiczne na izolowanych tarasach, balkonach, posadzkach mocować z użyciem klejów elastycznych, min. 24 h od aplikacji zaprawy.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

08-05-2024
18:46:22
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA NA TARASY I BALKONY

Dwuskładnikowa przeciwwodna izolacja podpłytkowa / Den Bit-F

Informacja dodatkowa

Baza	Component A - dispersive liquid component with additives and Component B - modified ingredients mixed with cement
Czas utwardzania	12 hours for masonry, and 24 hours for floors and wall tiles
Temperatura aplikacji	+10°C to +30°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być nośne, suche, odtłuszczone i wolne od wszelkich zanieczyszczeń czy środków antyadhezyjnych (rdza, kurz, pył, luźno związane powłoki lakierowe). Nie może być zmrożone czy pokryte szronem. Świeże tynki i betony muszą być całkowicie związane i wysezonowane. Hydroizolowane powierzchnie muszą być równe, bez występow czy zagłębień, wyspoinowane na gładko! Tylko tak przygotowana powierzchnia umożliwia nałożenie hydroizolacji równomiernie, warstwą o jednakowej grubości. Słabo związane fragmenty podłoża skuć, a następnie wypełnić przeznaczoną do tego celu zaprawą szybko wiążącą. Podłoża mineralne (beton, beton komórkowy, wylewki betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne) oraz gipsowe (tynki gipsowe, płyty g-k) zagruntować przy pomocy dostępnych na rynku polimerowych gruntów reaktywnych, na bazie wodnego roztworu krzemianowo-polimerowego, w ilości 0,2-0,25 kg/m². W przeciwnym wypadku należy izolowaną powierzchnię doprowadzić do stanu matowej wilgotności. Szczeliny dylatacyjne, naroża ścian i posadzek, studzienki ściekowe oraz przepusty rurowe wzmocnić i zabezpieczyć za pomocą taśmy hydroizolacyjnej Den Braven Sanitary-Band.

Czyszczenie

Narzędzia i zabrudzenia zmywać przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Do usuwania niewielkich zabrudzeń użyć specjalne ściereczki czyszczące do rąk, narzędzi i powierzchni Den Braven Bravo.

Kolor(y)

- Szary

Opakowanie

- Wiadro

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 10°C do + 25°C, dopuszczalny czas przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

08-05-2024
18:46:22
CEST