



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SYNTETYCZNY DO LUSTER

Lustra, płytki / Montagefix-SBR



Opis produktu

Den Braven Klej Syntetyczny Do Luster to jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku syntetycznego SBR (styrenowo-butadienowego), do zastosowań w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Po całkowitym utwardzeniu tworzy silne wiązanie, odporne na wilgoć i zmiany temperatury w zakresie od - 15°C do + 60°C
- Neutralny chemicznie – nieagresywny w kontakcie z warstwą lustrzaną
- "Przyciąga" lustro do podłoża
- Do zastosowań poziomych i pionowych (nie ścieka), w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi
- Utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika

Zastosowania

Przyklejanie lusterek dekoracyjnych, mozaikowych, łazienkowych (produkowanych zgodnie z normą DIN 1238) o maksymalnej grubości do 6 mm, do betonu i tym podobnych podłoży mineralnych, ceramiki budowlanej, podłoży gipsowych, płyt g-k, płytek ceramicznych, stali, szkła (w tym: szkła lustrzanego), podłoży emaliowanych, glazurowanych. Przyklejanie płytek lustrzanych. Przyklejanie płytek ceramicznych, izolacyjnych, akustycznych, okładzin dekoracyjnych z polistyrenu, pianki poliuretanowej itp.

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na średnicę ok. 7 mm. Klej nakładać zawsze dwustronnie, koniecznie pionowymi, równoległymi paskami (tak by zapewnić optymalne warunki schnięcia kleju i wentylację), z zachowaniem odstępów 10-20 cm (w zależności od wielkości i ciężaru lustra), a następnie rozprowadzić miejscowo plastikową szpachelką ząbkowaną (3 mm). Tak cienko rozprowadzony klej zostawić na ok. 10-15 minut w celu wstępnego odparowania rozpuszczalnika. Następnie przykleić lustro do podłoża i lekko docisnąć, by klej się dobrze rozprowadził. Nigdy nie odrywać w celu ponownego przyłożenia. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Ciężkie lustro podeprzeć przez ok. 48-72 h (w zależności od temperatury otoczenia i porowatości podłoża) lub w pierwszej kolejności dodatkowo zabezpieczyć za pomocą dwustronnej taśmy montażowej.

Informacja dodatkowa

Baza		Styrene-butadiene rubber
Czas otwarty	@ +23°C/50% RH	10-15 minutes
Czas utwardzania	+23°C / 50% RH	72 hours
Gęstość		1,14 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-15°C to +60°C
Sucha pozostałość		75%
Temperatura aplikacji		+5°C to +30°C
Zużycie		300-600 g/m²

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. Powierzchnia



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SYNTETYCZNY DO LUSTER

Lustra, płytki / Montagefix-SBR

musi być nośna (dotyczy zwłaszcza tynków i powłok malarskich), zwarta, równa, stabilna, sztywna, nieodkształcalna (zabezpieczona przed deformacją – dotyczy zwłaszcza drewna i materiałów drewnopochodnych). W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- biały kremowy

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.