



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven AKRYL DO TYNKÓW

Fasady, elewacje, tynki strukturalne / Acryl-ST



Opis produktu

Den Braven Akryl Do Tynków to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej z drobinami żwiru, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w tynkach strukturalnych, mozaikowych lub zacieranych na ostro, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Korzyści

- Dzięki unikatowej formule z drobinami żwiru, po wyschnięciu akryl tworzy powierzchnię o jednolitej fakturze z tynkiem (niewidoczna spoina)
- Zapewnia estetyczne wykończenie
- Bardzo dobrze przyczepny do tynków, zapraw i powierzchni ziarnistych lub porowatych
- Tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe oddziaływanie wilgoci bez możliwości poprawnego wysychania)
- Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb wodnych i syntetycznych
- Odporny na spękania i rysy skurczowe
- Doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży
- Bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- Wyjątkowo łatwy w profilowaniu (możliwość wykończenia na sucho za pomocą pędzla)

- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)

Zastosowania

Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach, sufitach i fasadach (tynki strukturalne, mozaikowe, kamyczkowe, beton komórkowy, silikaty, gipsy, piaskowiec, gładzie, szpachle, drewno, sztukateria gipsowa). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, kasetonów, rozet. Uszczelnienia fasadowe (parapety, docieplenia, cokoły, ramy okien i drzwi, gzymsy i zdobienia podobnego typu).

Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5 mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10 mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru $\text{"głębokość [mm]} = (\text{szerokość [mm]} / 3) + 6$. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia akrylu. Następnie fugi wykończyć na sucho za pomocą pędzla, nadając im żądaną fakturę. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody. Fugi zewnętrzne starannie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci w ciągu 5 godzin od nałożenia akrylu. Po całkowitym utwardzeniu zabezpieczyć akryl przed ciągłym oddziaływaniem wody.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

20-04-2024
17:49:51
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven AKRYL DO TYNKÓW

Fasady, elewacje, tynki strukturalne / Acryl-ST

Informacja dodatkowa

Baza		Acrylic dispersion
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hrs
Dopuszczalne odkształcenia złącza		7,5%
Gęstość	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +75°C
Shore-A twardość	DIN 53505 / ISO 868	40
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	@ Ø3 mm/4 bar	540 g/min
Tworzenie się naskórka	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Wydłużenie przy zerwaniu	DIN 53505/ ISO 868	70%
Ściekanie	ISO 7390	< 2mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
- *Na zewnątrz chronić przed deszczem minimum 5 godzin od aplikacji

Przygotowanie powierzchni

Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelnaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych

zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

Malowalność

Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu zawsze przeprowadzić test, a w razie jakichkolwiek problemów z kryciem czy rysami skurczowymi w powłoce malarskiej, można rozcieńczyć farbę z wodą lub zagruntować fugi gruntem lub farbą lateksową. Ww. problemy mogą dotyczyć szczególnie wewnętrznych farb emulsyjnych z dużą ilością wypełniaczy, silnie matowych, o dużej lepkości, tzw. farb jednokrotnego krycia. Niezależnie od tego, farbę zawsze należy nakładać cienką warstwą, po całkowitym wyschnięciu akrylu.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Białe

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
----	----------------------------

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven AKRYL DO TYNKÓW

Fasady, elewacje, tynki strukturalne / Acryl-ST

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

20-04-2024
17:49:51
CEST