



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SYNTETYCZNY STOLARSKI

Drewno, płyty, wodoodporny / Montagefix-D



Opis produktu

Den Braven Klej Syntetyczny Stolarski to jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku syntetycznego SBS, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Do zastosowań poziomych i pionowych (nie ścieka), w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi
- Bardzo dobrze przyczepny do drewna i materiałów drewnopochodnych (w tym: sklejki, płyty wiórowej, MDF, HDF)
- Po utwardzeniu elastyczny, odporny na alkalia, przenikanie wody, czynniki atmosferyczne (w tym na temp. od - 30°C do + 70°C)
- Zapewnia mocne i trwałe wiązanie
- Utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika

Zastosowania

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z drewna i materiałów drewnopochodnych (np. lite drewno, drewno klejone warstwowo, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, korek, sklejka, MDF), w kombinacji drewno-drewno, a także drewno-stal, metale, PCW i tworzywa podobnego typu, beton, tynk, ceramika budowlana, gips, kamień. Klejenie drewna w nienośnych elementach konstrukcyjnych. Zabudowa wnęk, stolarka meblowa (fronty, blaty, półki, szuflady, korpusy, wykończenia, zdobienia). Klejenie drewnianych schodów, balustrad, poręczy, boazerii, paneli

ściennych, progów, ram, profili maskujących, listew wykończeniowych.

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Klej nakładać jednostronnie paskami lub punktowo w odstępach 5-15 cm (w zależności od ciężaru i wielkości przyklejanych elementów). Złączyć klejone elementy, nasuwając z góry na dół i dociskając, by klej się dobrze rozprzecznił. Przy nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować przesuwając. Dla szybszego uzyskania wysokiej przyczepności, po złączeniu klejonych elementów jw., można je natychmiast rozłączyć, pozostawić przez 5 minut do wstępnego odparowania rozpuszczalnika i finalnie złączyć.

Informacja dodatkowa

Baza		Styrene-butadiene rubber
Czas otwarty		3-5 minutes
Czas utwardzania	+23°C / 50% RH	72 hours
Gęstość		1,40 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-30°C to +70°C
Sucha pozostałość		83%
Temperatura aplikacji		+5°C to +25°C
Tworzenie się nasłórka		3-5 minutes
Zużycie		300-600 g/m²

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SYNTETYCZNY STOLARSKI

Drewno, płyty, wodoodporny / Montagefix-D

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Beżowy

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.