



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ NEOPRENOWY MONTAŻOWY

Listwy, panele, PCW, drewno, ceramika / Montagefix-N



Opis produktu

Den Braven Klej Neoprenowy Montażowy to jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku neoprenowego, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści

- Krótki czas schnięcia (zawiera wysoce lotny rozpuszczalnik) – całkowity czas utwardzania 24 h
- Wysoka siła spajania (idealny do pionowych zastosowań)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych (nie ścieka), w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi
- Po utwardzeniu tworzy trwale elastyczne wiązanie, odporne na działanie wody i czynników atmosferycznych
- Nie zawiera toluenu

Zastosowania

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, PCW, a także z ceramiki, gipsu, betonu, kamienia, stali, metali. Przyklejanie listew wykończeniowych przypodłogowych, podsufitowych, narożnych, progowych, ściennych. Przyklejanie profili drzwiowych i maskujących, paneli ściennych, parapetów, płytek ceramicznych i kamiennych. Mocowanie tablic, wieszaków i tym podobnych drobnowymiarowych elementów wykończeniowych.

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Klej nakładać jednostronnie paskami lub punktowo w odstępach 5-15 cm (w zależności od ciężaru i wielkości przyklejanych elementów). Klejone elementy złączyć i natychmiast rozłączyć. Odczekać 5 minut, aż nastąpi wstępne odparowanie rozpuszczalnika. Następnie złączyć ponownie klejone elementy, nasuwając z góry na dół i dociskając.

Informacja dodatkowa

Baza		Polychloroprene
Czas otwarty	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
Gęstość		1,10 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-30°C to +90°C
Sucha pozostałość		57%
Temperatura aplikacji		+5°C to +25°C
Wytrzymałość na rozciąganie		0,50 N/mm²
Zużycie	6 mm bead	10m per

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PTFE, miękkich plastiki, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odłuszczyć i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Karta techniczna

Den Braven KLEJ NEOPRENOWY MONTAŻOWY

Listwy, panele, PCW, drewno, ceramika / Montagefix-N

Kolor(y)

•

Opakowanie

- Kartusz
- Tubki-blister

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

26-04-2024
04:56:28
CEST