



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY

Guma, plastik, metal, stal, szkło, porcelana, ceramika, kamień / Speed-Glue

sekund może skleić palce i powieki. Czas wiązania 5-40 s (w zależności od materiału).

Informacja dodatkowa

Baza		Cyano-acrylic
Czas otwarty		0-3 seconds
Czas utwardzania		3-30 seconds
Gęstość		1,05 g/ml
Lepkość		120 mPas
Temperatura aplikacji		+5°C to +30°C
Wytrzymałość na rozciąganie		10 N/mm ²

Są to typowe wartości

Opis produktu

Den Braven Klej sekundowy cyjanoakrylowy to jednoskładnikowy, płynny klej na bazie etylu do zastosowań domowych, do błyskawicznego łączenia drobnych elementów o małej powierzchni styku.

Korzyści

- Błyskawiczne działanie - wiąże pod wpływem wilgoci w ciągu kilku do kilkunastu sekund (w zależności od materiału i wilgotności)
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bardzo dobrze przyczepny do nietypowych podłoży
- Zapewnia niewidoczne łączenie

Zastosowania

Błyskawiczne łączenie w czasie 2 do 15 sekund elementów z gumy (w tym EPDM), plastiku (w tym PCW, ABS), stali i metali (w tym aluminium, cynk), szkła, porcelany, ceramiki, kamienia. Ponadto klejenie uszczelek gumowych w połączeniach guma-guma, plastik-plastik, guma-plastik, guma-metal. Modelarstwo, prace hobbystyczne, jubilerstwo, dekoratorstwo.

Sposób użycia

Zdjąć kapturek z dozownika, odkręcić dozownik, przebić kapturkiem wierzchołek tuby i nakręcić ponownie dozownik. Nanosić jednostronnie, punktowo. Natychmiast złączyć i ścisnąć do uzyskania wiązania. Uwaga, chronić oczy i skórę. Klej w ciągu kilku

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być suche, gładkie i dobrze spasowane.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, acetonu lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Tubka-blister-plansza

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty





Den Braven

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY

Guma, plastik, metal, stal, szkło, porcelana, ceramika, kamień / Speed-Glue

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-04-2024
11:11:14
MDT