

Karta techniczna

Den Braven KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER

Neutralny, bezbarwny / Montagefix-LS



Opis produktu

Den Braven Klej Silikonowy Do Luster to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, nieagresywny klej do luster na bazie silikonu z neutralnym systemem utwardzania typu alkoxy

Korzyści

- Neutralny system utwardzania, nieagresywny, bez wody i rozpuszczalników
- Trwale elastyczny w każdych warunkach
- Nie deformuje luster (znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń, co jest szczególnie istotne w wypadku klejenia luster do mało sztywnych czy podatnych na deformację powierzchni, np. sklejka, MDF, HDF, drewno, płyta OSB)
- Idealny do szkła lakierowanego
- Wysoka odporność fizyczna (odporny na wodę i pleśń - może być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych)
- Nie wymaga stosowania środków gruntujących
- Czas obróbki ok. 10 minut
- Czas utwardzenia ok. 2mm / 24h

Zastosowania

Klejenie luster łazienkowych lub pokojowych, mozaiki szklanej, dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwnymi), elementów szklanych, szkliwionych, glazurowancych, emaliowanych. Klejenie luster w ramach metalowych, drewnianych. Fugowanie obrzeży luster (po pełnym wyschnięciu kleju do mocowania lustra).

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Nakładać jednostronnie na lustro, pionowymi, równoległymi paskami o średnicy ok. 10 mm, w odstępie 10cm. Połączyć w ciągu 10 minut i docisnąć, zostawiając szczelinę 2 mm. W razie potrzeby podeprzeć i pozostawić do wyschnięcia. Nie uszczelniać obrzeży lustra do czasu całkowitego utwardzenia się kleju (ok. 3-4 dni - w zależności od warunków). Lustro powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1036 lub DIN 1238. W przypadku nietypowego szkła lakierowanego wykonać wpierw test klejenia pod kątem przebarwień i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

Informacja dodatkowa

100% Moduł	DIN 53504 S2	0,60 N/mm²
Baza		Neutrale oxime
Czas utwardzania	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Gęstość		1,15 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-40°C to +120°C
Shore-A twardość	DIN 53505	31
Temperatura aplikacji		+5°C to +40°C
Tempo wyciskania	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Tworzenie się naskórka	DBTM 16	7-8 min @ +23°C/50% RH
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 1183-1	270%
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53504 S2	1,00 N/mm²
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości



Karta techniczna

Den Braven KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER

Neutralny, bezbarwny / Montagefix-LS

Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Malowalność

Brak możliwości malowania za pomocą farb czy lakierów.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Bezbarwny

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.