

Karta techniczna

Den Braven AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Wypełnianie ubytków, spoinowanie złączy / Acryl-Fast



Opis produktu

Den Braven Akryl Lekki Szpachlowy to ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny, gotowy do użycia akryl do szpachlowania w systemach suchej zabudowy wnętrz, zaprawek, wypełniania ubytków, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k i bloczkach.

Korzyści

- Gotowy do malowania po 20 minutach od aplikacji
- Połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia masą szpachlową - 2 w 1
- Skuteczne malowanie farbami wodnymi lub syntetycznymi, bez spękań i odbarwień
- Jako szpachla nadaje się do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka tworzenia rys skurczowych
- Może być nakładany na dużo większą grubość niż tradycyjne szpachle, charakteryzujące się skurczem, które trzeba nakładać warstwami (oszczędność czasu i pieniędzy)
- Ultra lekki - bardzo łatwy w nakładaniu (zwłaszcza przy szpachlowaniu sufitu – jest o blisko połowę lżejszy od wody)
- Szlifowalny po wyschnięciu (nie zamula papieru ściernego)
- Praktycznie bez skurczu (znikomy ubytek masy) - zapewnia estetyczną i wolną od spękań fugę oraz równą powierzchnię
- Po wyschnięciu pozostaje nieznacznie elastyczny - idealny do statycznych połączeń lub miejsc o małej odkształcalności
- Bardzo dobrze przyczepny do płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, bloczków gipsowych i materiałów podobnego typu
- Bez rozpuszczalników (znikoma woń)
- Super biały
- Do zastosowań wewnętrznych
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)
- Konsystencja delikatnej pasty
- Nie ścieka

Zastosowania

Naprawa wewnętrznych pęknięć, szczelin, rys i ubytków w ścianach, sufitach, zwłaszcza przy pracach malarskich, gipsach i gładziach. Maskowanie łbów wkrętów przy montażu płyt g-k, boazerii, paneli ściennych. Spoinowanie połączeń w zabudowie z płyt g-k, spoin narożnych. Zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf, stolarki.

Sposób użycia

Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. Masę nakładać delikatnie. Nie wciskać, nie upychać w szczelinę czy otwór (grozi zapadnięciem, skurczem i spękaniami). W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia akrylu.



Karta techniczna

Den Braven AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Wypełnianie ubytków, spoinowanie złączy / Acryl-Fast

Informacja dodatkowa

Baza		Acrylic dispersion
Gęstość		0,60 g/ml
Odporność na mróz w transporcie		Up to -15°C
Odporność termiczna		-20°C to +75°C
Skurcz		<5%
Temperatura aplikacji		+5°C to +30°C
Tworzenie się naskórka	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Ściekanie	ISO 7390	< 2 mm

Są to typowe wartości

Ograniczenia

- Nie stosować do połączeń narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, beton komórkowy, piaskowiec należy zagruntować. W tym celu rozcieńczyć akryl z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować ww. podłoża. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelniaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

Malowalność

Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem akrylu zawsze przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Biały

Opakowanie

- Kartusz

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat

	EN 13963: 1A
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · RTS · M1	M1
GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	Emicode EC1 Plus

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są



Karta techniczna

Den Braven AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Wypełnianie ubytków, spoinowanie złączy / Acryl-Fast

poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.