



Ficha Técnica

Tectane Primário Cinza

PS 134



Descrição do Produto

Primário cinzento para superfícies em aço e metais não ferrosos (alumínio, bronze, cobre, latão e zinco).

Vantagens

- Antiferrugem
- Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até +200°C)
- Secagem rápida
- Excelente resistência mecânica
- Excelente aderência

Aplicações

É particularmente indicado para utilização como primário em carroçarias de veículos pesados, superfícies de alumínio, chapas metálicas em alumínio, zinco, cobre, etc. Devido à secagem rápida pode também ser utilizado como primário em trabalhos urgentes de pintura, permitindo o acabamento no mesmo dia.

Instruções de aplicação

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +160°C e +250°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas, é aconselhável uma ligeira lixagem prévia. Agitar vigorosamente a embalagem durante pelo menos dois minutos, até se ouvirem claramente as esferas metálicas no interior da embalagem. Aplicar

em camadas cruzadas, a uma distância de aproximadamente 25-30 cm da superfície. Seco ao pó após 10 minutos (a +20°C). Seco ao tato após 20 minutos. Admite pintura 20 minutos após a aplicação. O tempo de secagem depende não só da temperatura e estado da superfície, mas também da espessura da camada aplicada em cada demão.

Informação adicional

Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Resistência térmica depois da cura	+500°C
Seco ao tato	15-20 minutes
Temperatura de aplicação	+5°C to +25°C

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre +16°C e +25°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas, é aconselhável uma ligeira lixagem prévia.

Limpeza

Color(s)

- Cinza

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Primário Cinza

PS 134

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.