



Tectane Primário Zarcão

RP 237



Descrição do Produto

Impede a corrosão de materiais ferrosos e atua como primário para superfícies lacadas. Ideal para tratamento de superfícies muito enferrujadas desde que a ferrugem não se encontre em vias de se soltar da base. Primário Zarcão é formado por uma combinação de pigmentos antiferrugem e ligantes que conferem um acabamento e proteção às superfícies impedindo o reaparecimento da ferrugem.

Vantagens

- Permite uma camada protetora não abrasiva e não porosa
- Admite pintura
- Resistente à corrosão
- Resistente à água, água salgada, petróleo e à generalidade dos químicos agressivos
- Resiste a temperaturas até +140°C (curtos períodos de tempo)
- Não contém chumbo nem ácidos
- Não tóxico

Aplicações

Unidades de produção de veículos: revestimento e reparação de peças, cavidades, carroçarias, reboques, etc. Sector da construção: máquinas e equipamentos de construção, sector mineiro, construção de pontes e ferrovias e carris, estações elétricas, construção estradas e maquinaria de grande porte. Sector Industrial: construção de tanques, metais ferrosos, portas de garagens, sector hortícola,

cozinhas e lavandarias industriais, ar condicionado, estruturas metálicas, depósitos de combustíveis, caixilharia, etc.

Instruções de aplicação

Temperatura ideal de utilização entre +16°C e +25°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, limpas, desengorduradas e sem partículas friáveis. Agitar vigorosamente a embalagem durante aproximadamente 3 minutos (após ouvir o ruído provocado pelas bolas metálicas do interior da embalagem). Aplicar em camadas cruzadas, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. A superfície ficará seca ao pó após aproximadamente 15 minutos (a +20°C) e pronta a ser manuseada após mais 10 minutos. Cura total permitindo o revestimento posterior com vários tipos de tintas ou vernizes (aconselhado um ensaio prévio de compatibilidade).

Informação adicional

Base	Alkyd-resin
Conteúdo sólido	23.8
Densidade	0.824
Espessura da camada_m	50
Pressão a 20c bar	3.7
Pressão a 50c bar	7.3
Re-pintável depois hrs	24
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Seco ao pó	70
Seco ao tato	35-40 minutes
Taxa de extrusão gs	1.5
Temperatura de aplicação	+16°C to +25°C
Variação de temperatura_c	-25°C to +80°C
Velocidade de cura	24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar bem limpas, secas e desengorduradas.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Primário Zarcão

RP 237

Pintura

Limpeza

Color(s)

- Vermelho

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.