



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP

Prego líquido D4 à base de poliuretano



Descrição do Produto

Den Braven Cola MP é um prego líquido isento de solventes, à base de poliuretano. A sua consistência pastosa (tixotrópica) permite aplicações em superfícies verticais. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica e da superfície, formando uma colagem forte, duradoura e resistente à humidade.

Vantagens

- Cola forte, duradoura e resistente à humidade
- Indicado para aplicações verticais
- Excelente aderência à generalidade das superfícies, inclusive húmidas

Aplicações

Den Braven Cola MP é indicada para colagem de madeira, metal, pedra, cimento, plástico e materiais de isolamento térmico como por exemplo Espuma PU, poliestireno (EPS e XPS) e lãs minerais.

Instruções de aplicação

Aplicar Cola MP numa das superfícies a colar. Juntar ambas as superfícies num prazo de tempo inferior ao tempo aberto do produto. Evitar a ocorrência de deslizamentos, mantendo a colagem sob pressão. Colagem de painéis: Aplicar a Cola MP em cordões com 6mm, com intervalos de 20 a 40 cm entre si e a uma distância de 5 cm das extremidades dos painéis. Pressionar de imediato o painel contra a parede. Pode ser necessária a utilização de elementos de suporte durante as 24 horas seguintes à aplicação. Perfis, rodapés e

outras aplicações: Aplicar uniformemente a cola por pontos ou em cordão, com intervalos de 20 cm. Unir as superfícies a colar. Se necessário, deslizar ligeiramente uma das superfícies para ajustar. Em seguida, pressionar uniformemente ambas as superfícies. Devido à enorme variedade de superfícies existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Para mais informações consultar a informação técnica disponível em www.denbraven.com.

Informação adicional

Base		Polyurethane
Densidade	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Formação de pele	@ +23°C/50% RH	7 minutes
Resistência ao corte	N/mm2	12 MPa
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-30°C to +70°C
Taxa de Aplicação	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não indicado para contacto permanente com cloro (piscinas)

Preparação da superfície e acabamento

Temperatura de aplicação: +5°C to +35°C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de partículas friáveis, poeiras e devidamente desengorduradas. São sempre recomendados testes prévios de aderência. É necessário que pelo menos uma das superfícies a colar seja porosa para assegurar o correto processo de cura.

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Zwaluw Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

20-05-2024
16:04:51
MDT



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP

Prego líquido D4 à base de poliuretano

Color(s)

- Bege

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.