



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Selante Acrílico Exterior

Selante acrílico de elevada qualidade, resistente à chuva. Indicado para aplicações em interiores e exteriores



Descrição do Produto

Selante Acrílico Exterior é resistente à chuva poucos minutos após a aplicação. Cura por evaporação da água formando um cordão plasto-elástico.

Vantagens

- Resistente à chuva pouco tempo após a aplicação
- Aplicações em interiores e exteriores
- Elevada capacidade de alongamento e acomodação de movimentos consideráveis
- Admite pintura de base aquosa ou sintética
- Excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primário, incluindo superfícies ligeiramente húmidas
- Praticamente inodoro
- Fácil de aplicar e limpar
- Não corrosivo para metais
- Fácil de alisar, permitindo um excelente acabamento

Aplicações

Indicado para selagem de juntas entre betão / alvenaria e caixilharia de alumínio ou madeira. Juntas entre degraus e paredes, juntas entre paredes e tetos, juntas entre cimento e revestimentos de tetos, juntas de rodapés e peitoris de janelas, juntas interiores de caixilharia de madeira ou alumínio, juntas em alvenaria. Indicado para aplicações em interiores e exteriores. A resistência à chuva após a aplicação

faz com que o selante acrílico exterior tenha menos limitações face às condições climáticas existentes.

Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Para mais informações consultar a respetiva informação técnica em www.denbraven.pt

Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	500%
Base		Acrylic dispersion
Densidade		1,57 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505	10
Escurimento	ISO 7390	< 2 mm
Formação de pele	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Movimento da junta		12,5%
Módulo elasticidade a 100 %	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Resistência à tração	DIN 53504	0,10 N/mm ²
Taxa de Aplicação	@ Ø3 mm/4 bar	500 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours

Estes são valores típicos



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Selante Acrílico Exterior

Selante acrílico de elevada qualidade, resistente à chuva. Indicado para aplicações em interiores e exteriores

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Embora o produto seja resistente à chuva, não suportará fortes chuvas de condução e granizo durante a cura

Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperaturas compreendidas entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e da superfície). As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Superfícies absorventes não necessitam de estar completamente secas. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte de Selante Acrílico Exterior e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar as juntas com água.

Pintura

Den Braven Selante Acrílico admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Durante o processo de cura verificar-se-á uma ligeira retração do produto que poderá fissurar a pintura. As tintas com elevado teor de cargas podem provocar fissuras na pintura. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

Limpeza

As ferramentas de aplicação devem ser limpas com água. As mãos devem ser limpas com toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

Color(s)

- Branco

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de

fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

13-05-2024
13:13:13
MDT