



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Selante Acrílico Wet on Wet

Selante acrílico de pintura imediata



Descrição do Produto

Selante acrílico de alta qualidade especialmente desenvolvido para pintura imediata. Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética logo após a sua aplicação. Indicado para selagem e preenchimento de juntas de ligação e fissuras.

Vantagens

- Pode pintar-se imediatamente após a aplicação com tintas aquosas ou sintéticas
- Não provoca descoloração da pintura
- Risco reduzido de fissuração da tinta
- Boa aderência sem necessidade de primário mesmo em superfícies ligeiramente húmidas
- Praticamente inodoro
- Fácil aplicação e limpeza
- Não corrosivo para metais

Aplicações

Selante acrílico Wet on Wet é especialmente indicado para selagem de juntas de ligação interiores entre escadarias, paredes, tetos, rodapés, peitoris de janelas e alvenaria. Recomendado para preenchimento de fendas, fissuras, orifícios provocados por pregos ou parafusos em paredes e tetos de madeira, gesso cartonado, cimento, alvenaria, etc.

Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Para mais informações consultar a respetiva informação técnica em www.denbraven.pt

Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	132%
Avaliação de incêndio		Class E
Base		Acrylic dispersion
Densidade	ISO 1183-1	0,71 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	33
Escurimento	ISO 7390	1 mm
Formação de pele	DBTM 16	2 minutes @ +23°C/50% RH
Módulo elasticidade a 100 %	DIN 53504 S2	0,52 N/mm ²
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Resistência à tração	DIN 53504	0,52 N/mm ²
Taxa de Aplicação	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours

Estes são valores típicos



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

13-05-2024
11:08:02
CEST



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Selante Acrílico Wet on Wet

Selante acrílico de pintura imediata

Limitações

- Não é adequado para exposição contínua à água
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte selante acrílico Wet on Wet e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar com água.

Pintura

Selante acrílico Wet on Wet pode ser pintado com tintas aquosas ou sintéticas logo após a sua aplicação. Em juntas mais largas pode ocorrer a fissuração da tinta devido à retração do selante durante a cura. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com a tinta a aplicar.

Limpeza

As ferramentas de aplicação devem ser limpas com água. As mãos devem ser limpas com toalhotes de limpeza ou com água e sabão.

Color(s)

- Branco

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	Emicode EC1 Plus
	M1
	EN 15651-1: F-INT
	A+ French VOC Regulation

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

13-05-2024
11:08:02
CEST