



# Den Braven

## Ficha Técnica

### Zwaluw Montagefix-W Prego Líquido Aquoso



#### Descrição do Produto

Zwaluw Montagefix-W é um prego líquido versátil à base de dispersão acrílica. Cura por evaporação da água formando uma colagem forte e duradoura.

#### Vantagens

- Isento de solventes
- Indicado para colagem de EPS e XPS
- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintéticas
- Boa aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário, inclusive em superfícies ligeiramente húmidas
- Praticamente sem odor
- Fácil de aplicar e limpar
- Não corrosivo para metais

#### Aplicações

Zwaluw Montagefix-W é indicado para colagem de madeira, aglomerado, PVC sobre alvenaria, pedra ou betão. Igualmente indicado para colagem de poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudido (XPS), perfis e outros elementos decorativos. Indicado para aplicações em interiores.

#### Instruções de aplicação

Aplicar em cordões verticais, com 10-20 cm de distância entre eles, assegurando a ventilação da superfície. As superfícies a colar

devem ser unidas e fortemente pressionadas. Para mais informações consultar o nosso departamento técnico.

#### Informação adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidade	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Escorrimento	ISO 7390	< 2 mm
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Taxa de Aplicação	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Tempo aberto	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Utilização		400-1000g/m2
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	3 days

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas

#### Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas soltas ou em vias de se desagregarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte de Zwaluw Montagefix-W e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência.

#### Pintura

Zwaluw Montagefix-W admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Durante a cura verificar-se-á uma retração do produto o que poderá causar fissuras na tinta. Tintas com elevado



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Zwaluw Montagefix-W

#### Prego Líquido Aquoso

teor de cargas podem fissurar. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

#### Limpeza

As ferramentas de aplicação devem ser limpas com água. As mãos devem ser limpas com Den Braven toalhetas / WIPES ou com água e sabão.

#### Color(s)

- Branco

#### Embalagem

- Cartucho

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

#### Certificações

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao