



**Den Braven**

## Ficha Técnica

### Den Braven Vedante Madeira Woodflex

Vedante acrílico para madeira



#### Descrição do Produto

Selante plasto-elástico de elevada qualidade, mono componente, à base de emulsão acrílica. Indicado para selagem e reparação de madeira. Cura pela evaporação da água, formando um cordão plasto-elástico flexível.

#### Vantagens

- Disponível em 6 tons de madeira
- Fórmula à base de água (produto amigo do ambiente)
- Cura rápida
- Pode ser lixado após a cura
- Admite pintura ( tintas aquosas e sintéticas)
- Embalagem totalmente transparente que permite ver a cor real do produto

#### Aplicações

Selagem e preenchimento de juntas, fissuras e irregularidades em parquet, pavimentos laminados, cortiça e soalhos de madeira. Juntas de ligação entre pavimentos em madeira e paredes. Juntas de ligação entre pavimentos de madeira e rodapés.

#### Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura da junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deve ser igual à largura a dividir por 3+6 mm. Contactar o nosso departamento técnico para informações mais detalhadas.

#### Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	50%
Base		Acrylic dispersion
Densidade	ISO 1183-1	1,74 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	55
Formação de pele	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Movimento da junta		8%
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	1 mm/24 hours

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

- Não é adequado para exposição contínua à água
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

#### Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar as juntas com água.

#### Pintura

Vedante Madeira Woodflex admite pintura após a cura total. Durante a cura ,por evaporação da água, o selante sofrerá alguma contração, podendo causar fissuras na tinta utilizada. A utilização de tintas com elevado teor de cargas pode provocar fissuração. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Den Braven Vedante Madeira Woodflex

Vedante acrílico para madeira

#### Limpeza

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com água. As mãos devem ser limpas com Zwaluw toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

#### Color(s)

- Imbuia
- Pinho
- Carvalho
- Faia
- Cereja
- Meranti

#### Embalagem

- Caixa

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



**Den Braven**

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

21-05-2024  
00:13:15  
MDT