



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Massa Refratária Firesealant 1200°C



Descrição do Produto

Massa refratária resistente a temperaturas até +1200°C. Após a cura forma uma junta completamente rígida. Não indicado para juntas de dilatação.

Características

- Excelente aderência
- Resistente a temperaturas até +1200°C
- Não contém amianto

Aplicações

Selagem de juntas em aquecedores, lareiras, fornos e outros equipamentos sujeitos a alta temperatura. Selagem de juntas em pedra refratária.

Instruções de aplicação

Na primeira exposição a altas temperaturas é recomendável aumentar gradualmente a temperatura. Em caso de humidade, é possível uma formação de bolhas.

Informação adicional

Base		Sodium Silicate
Densidade		2,0 g/ml
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		+1200°C
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura		1-4 days

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não é adequado para exposição contínua à água

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Sobre superfícies muito porosas, humedecer ligeiramente a superfície antes de iniciar a aplicação. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw Cleaner. Aplicar com pistola profissional. Consultar a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação.

Limpeza

Antes da cura: Zwaluw Cleaner. Após a cura: Mecanicamente.
Mãos: Zwaluw toalhetes de limpeza

Color(s)

- Preto

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Massa Refratária

Firesealant 1200°C

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de



Den Braven

Den Braven Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E geral@denbraven.pt

05-09-2019
13:09:32
UTC