



Den Braven

Ficha Técnica

Better results through knowledge

Den Braven Tapa Fissuras

Massa acrílica ultraleve para enchimento e reparação



Descrição do Produto

Den Braven Tapa Fissuras é uma massa acrílica ultraleve pronta a aplicar, reforçada com fibras de vidro, para enchimento e reparação de fendas e cavidades em paredes e tetos. Secagem rápida. As superfícies podem ser lixadas e pintadas poucos minutos após a aplicação. Indicado apenas para aplicações em interiores.

Vantagens

- Não retrai / Não abate
- Ultraleve
- Admite pintura com tintas de base aquosa ou sintética
- Pode ser lixado
- Fácil aplicação
- Não corrosivo para metais

Aplicações

Den Braven Tapa Fissuras foi especialmente desenvolvido para reparar e preencher, num único passo, fendas, cavidades e furos em paredes e/ou tetos de gesso cartonado em interiores.

Instruções de aplicação

Para obtenção de melhores resultados, deve aplicar-se o produto sem exercer pressão. Alisar as juntas com uma espátula húmida.

Informação adicional

Base		Acrylic dispersion
Densidade		0,60 g/ml
Encolhimento		<5%
Escorimento	ISO 7390	< 2 mm
Formação de pele	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicação		+5°C to +30°C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não é adequado para exposição contínua à água
- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

Preparação da superfície e acabamento

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem. Superfícies muito porosas como por exemplo gesso cartonado, cimento areado, calcário, etc. devem ser previamente tratadas com primário constituído por uma parte de TAPA FISSURAS e duas partes de água. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Para obtenção de melhores resultados, deve aplicar-se o produto sem exercer pressão. Alisar as juntas com uma espátula húmida.

Pintura

Tapa Fissuras admite pintura após a cura total com tintas de base aquosa ou sintética. Tintas com elevado teor de cargas podem fissurar. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Tapa Fissuras

Massa acrílica ultraleve para enchimento e reparação

Limpeza

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com água. As mãos devem ser limpas com Zwaluw toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

Color(s)

- Branco

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	EN 13963: 1A
	M1
	Emicode EC1 Plus

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.