



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Hybriseal 530

Cola e veda transparente cristal



Descrição do Produto

Den Braven Hybriseal 530 é um selante híbrido totalmente transparente/cristal para colagem e vedação

Características

- Totalmente transparente / cristalino
- Boa aderência à generalidade dos materiais
- Formação de pele e cura rápidas.
- Elasticidade permanente
- Isento de silicone e isocianatos

Aplicações

Indicado apenas para aplicações em interiores. Recomendado para colagem de juntas onde seja necessária uma total transparência como por exemplo viveiros, terrários e expositores em vidro. Permite uma colagem flexível de elementos sujeitos a vibrações.

Instruções de aplicação

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a sua aplicação. Utilizar equipamento de proteção ocular e vestuário adequado.

Informação adicional

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Alongamento à rutura | DIN 53504 S2 | 350% |
| Base | | STPE |
| Densidade | ISO 1183-1 | 1 g/ml |
| Dureza Shore A | DIN 53505 | 30 |
| Encolhimento | ISO 10563 | <10% |
| Formação de pele | @ +23°C/50% RH | 30 minutes |
| Módulo elasticidade a 100 % | ISO 8339 | ± 0,70 N/mm ² |
| Resistência à temperatura | | -30°C to +70°C |
| Resistência à tração | DIN 53504 | 2 N/mm ² |
| Taxa de Aplicação | Ø4 mm/3 bar | 100 g/ml |
| Temperatura de aplicação | | +5°C to +40°C |
| Velocidade de cura | @ +23°C/50% RH | 3 mm/24 hours |

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Resistência limitada aos raios UV. A exposição direta aos raios UV pode provocar descoloração
- Não adequado para juntas em envidraçados, pedra natural e espelhos
- Não é adequado para exposição contínua à água
- As aplicações em zonas pouco ventiladas, sem luz solar direta ou o contacto com vapores químicos libertados, em especial durante o processo de cura, podem provocar descoloração
- Não indicado para contacto permanente com cloro (piscinas)

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Se necessário, limpar as superfícies com Zwaluw FIRST 1. Den Braven Hybriseal 530 possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de primário.



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Hybriseal 530

Cola e veda transparente cristal

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Zwaluw Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Transparente Cristal

Embalagem


- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 15 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | EN 15651-1: F-INT Emicode EC1 Plus |
|---|---------------------------------------|

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e

fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Den Braven Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E geral@denbraven.pt

05-09-2019
13:14:16
UTC