Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Prego Liquido Montagefix SBR

Prego líquido

Descrição do Produto

Prego líquido monocomponente à base de borracha sintética para aplicações em interiores e exteriores. Contém solventes.

Vantagens

- Bom poder de agarre inicial
- Aplicações versáteis no setor da construção
- Aplicações em interiores e exteriores

Aplicações

Den Braven Prego Liquido é indicado para colagens sobre madeira, metais, cerâmica, cimento e pedra.

Instruções de aplicação

São sempre recomendados testes prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Aplicar com pistola profissional adequada. Pelo menos uma das superfícies a colar deverá ser porosa. Montagefix SBR contém solventes podendo danificar e/ou manchar superfícies mais sensíveis. Não recomendado para poliestireno ou espelhos. Painéis Aplicar Montagefix SBR em cordão com 6 mm de diâmetro, a uma distância de 5cm das extremidades, com intervalos de 20 a 40 cm entre cordões. Pressionar de imediato o painel contra a parede. Poderá ser necessário colocar elementos de suporte durante as 24 horas seguintes. Batentes, molduras, rodapés e outras aplicações Aplicar a cola por pontos ou cordão com intervalos de 20 cm. Colo-car o elemento a colar exercendo pressão de forma uniforme sobre ambas as superfícies. Depois de se assegurar que o elemento a co-lar se encontra na posição correta, pressionar firmemente ambas as superfícies. Poderá ser necessário algum suporte durante as 24 horas seguintes. Cantos de degraus Aplicar em cordão uniforme com 6mm de diâmetro. Aplicar a cola apenas nos cantos do degrau a colar. É recomendada a aplicação de dois cordões em cada canto de degrau. No caso de elementos de maior dimensão recomenda-se a aplicação de três cordões. Pressionar uniformemente os elementos a colar. Esperar pelo menos 24 horas antes de iniciar qualquer trafego sobre a superfície. NÃO É RECOMENDADO O MÉTODO DE APLICAÇÃO POR PONTOS!

Informação adicional

Base		Styrene-butadiene rubber
Densidade		1,40 g/ml
Formação de pele		3-5 minutes
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-30°C to +70°C
Sólidos		83%
Temperatura de aplicação		+5°C to +25°C
Tempo aberto		3-5 minutes
Utilização		300-600 g/m²
Velocidade de cura	+23°C / 50% RH	72 hours

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas

Preparação da superfície e acabamento

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As super-fícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw Cleaner. As mãos devem ser limpas com Zwaluw toalhetes de limpeza.

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

Ficha Técnica

Den Braven Prego Liquido Montagefix SBR

Prego líquido

Limpeza

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com Zwaluw Cleaner. As mãos devem ser limpas com Zwaluw toalhetes de limpeza. Evitar o contacto direto com a pele. Em caso de contacto acidental limpar de imediato com Zwaluw PU Cleaner ou toalhetes de limpeza.

Color(s)

- Bege

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com